

Joint Mold Resist 23



Sanitarni silikon
otporan na buđ

» Otpornost na vodu

» Otpornost na rast buđi

» Visoka elastičnost

KRAFT JOINT MOLD RESIST 23 je jednokomponentni silikon kiselinskog tipa. Pogodan za zaptivanje i spajanje konstrukcija od stakla, porcelana (npr. pločica), neporozne keramike itd. Pruža odlično prijanjanje na lakiranom ili obojenom drvetu i na različitim plastikama kao što su epoksid, poliester i sl. Posebna formula obezbeđuje visoku otpornost na vodu i rast gljivica, čineći ga idealnim za primenu na sanitarnim uređajima, kuhinjama, tuševima, kupatilima itd. Brzo se stvrdnjava kada je izložen vazduhu. Ne može se bojiti običnim bojama.

TEHNIČKI PODACI

Gustina	0,94 gr/cm ³
Vreme formiranja površinske membrane	25–30 min.
Brzina očvršćavanja	2mm/dan
Brzina ekstruzije (23°C, mlaznica od 3 mm, pritisak 0,63N/mm ²)	900 gr/min
Tvrdoća po Šoru Shore D	16
Napetost pri prekidu (Din 53504)	1,1 N/mm ²
Zategnutost pri 100% izduženja (Din 53504)	0,25 N/mm ²
Izduženje pri pucanju (Din 53455)	450%
Relativna funkcionalna deformabilnost	20%

Joint Mold Resist 23

Sanitarni silikon
otporan na buđ

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, i oštećene boje i dr.
- » Preporučuje se čišćenje pomoću KRAFT WHITE SPIRIT.
- » Da bi se izbeglo prljanje ivica spoja, postaviti zaštitnu traku, ali obavezno je odmah ukloniti nakon zaptivanja i pre nego što materijal očvrsne.
- » Naneti na spoj pomoću pištolja ili vazdušnog pištolja. Iseći mlaznicu do otvora prema širini zaptivanja. Izgladiti površinu špatulom dok je materijal još vlažan.
- » Širina spoja ne sme biti manja od 3-4 mm ili veća od 30-40 mm.
- » Ne nanositi na podloge kao što su mermer, beton, gips ili drugi alkalni materijali, zbog formiranja sirćetne kiseline tokom polimerizacije.
- » Ne koristiti u kontaktu sa metalima kao što su olovo, bakar, mesing, cink jer mogu da korodiraju.
- » U kontaktu sa nekim organskim elastomernim materijalima kao što su EPDM, APTK i neopren, može doći do dekolorizacije.
- » Ne može se bojiti.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod +5°C i iznad +40°C.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Čišćenje: Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda pomoću KRAFT WHITE SPIRIT. Kada materijal očvrsne, može se ukloniti mehanički.

PAKOVANJE

Dostupno u belo i bezbojnoj nijansi, u kertridžima od 280ml.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suvom mestu, na temperaturama između 5°C i 35°C, do 18 meseci od datuma proizvodnje.