

Joint PU 25



Poliuretanska masa
za lepljenje i zaptivanje

» **Visoka otpornost
na mehanička
naprezanja**

» **Visoka
elastičnost**

» **Visoka otpornost na
UV zračenje i vlagu**

» **Može se bojiti**

Joint PU 25 je jednokomponentna masa za lepljenje i zaptivanje na poliuretanskoj osnovi u oblik tiksotropne paste, koja se prilikom izlaganja vazduhu pretvara u elastičnu i kohezivnu masu. Preporučuje se za zaptivanje i lepljenje sličnih ili različitih materijala u građevinarstvu i industriji. Prijanja na većinu podloga, poput keramike, cementa, stakla, drveta, pocinkovanih limova i sl. i pogodna je za zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojeva velike pokretljivosti. Može se bojiti uobičajenim bojama.

TEHNIČKI PODACI

Tiksotropnost	Bez opuštanja
Vreme formiranja površinske membrane	120 – 240 min (23°C, 50% RV)
Brzina očvršćavanja	2-3mm / 24h (23°C, 50% RV)
Gustina	1,27 gr/ml
Tvrdoća po Shore A	30±3
Kapacitet oporavka (100% izduženje za 24h)	>90%
Relativna funkcionalna deformabilnost	20%
Zatezanje pri prekidu (ISO 8339)	0,82 N/mm2
Zatezanje pri 100% izduženju (ISO 8339)	0,41 N/mm2
Izduženje pri prekidu (ISO 8339):	450 %



Joint PU 25

Poliuretanska masa
za lepljenje i zaptivanje

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka oštećene boje i sl.
- » Površinu očistiti žičanom četkom a zatim komprimiranim vazduhom, ukoliko je dostupno, Metalne površine odmastiti pomoću KRAFT PAINTS White Spirit.
- » Kako bi se izbeglo prljanje na ivicama spojeva, postaviti zaštitne trake i ukloniti ih odmah nakon zaptivanja dok nije još očvrsnuo materijal.
- » Naneti proizvod na spojnicu pomoću pištolja ili vazdušnog pištolja. Isecite mlaznicu do otvora prema širini zaptivanja. Izgladiti površinu špatulom dok je materijal još svež.
- » Širina spoja ne sme biti manja od 5 mm niti veća od 50 mm. Dubina zaptivanja treba da bude polovina širine za širine veće od 2 cm i skoro jednaka njoj za širine manje od 2 cm.
- » Kada je potrebno, dubinu zaptivanja treba podesiti ispunom (ekspandiranim polietilenom), kako bi se izbeglo prijanjanje materijala na dno i na taj način omogućilo slobodno praćenje ekspanzija i kontrakcija. Ako dubina nije pogodna za primenu ispune, preporučljivo je postaviti polietilenski film (OTPUSNI FILM) na dno kako bi se izbeglo prijanjanje.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod +5°C i iznad +40°C.
- » Materijal nije pogodan za kontinuirano izlaganje vodi.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Čišćenje: Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda pomoću Kraft Paints White Spirit. Materijal koji je očvrsnuo može se ukloniti mehanički.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj nijansi, u patronama od 310 ml i pakovanjima od 600 ml u obliku kobasice.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOST I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suvom mestu, na temperaturama između 5°C i 35°C, do 12 meseci od datuma proizvodnje.