

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer



RAZREĐIVANJE
50 - 100%



POTROSNJA
0,1-0,2 kg/m²



ALATI
Četka ili valjak



SUSENJE
4 sata

Impregnacioni, poliuretanski, hibridni osnovni premaz zasnovan na nanotehnologiji

- » Zasnovano na nanotehnologiji
- » Snažno prijanjanje
- » Otporno na alkalije

- » Stabilizuje i reguliše apsorpciju podloge
- » Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer, je poliuretanski, hibridni, impregnacioni osnovni premaz na vodenoj bazi, zasnovan na nanotehnološkoj formuli, poboljšan silanom, pružajući snažno prijanjanje, stabilizaciju upojnih površina i vodoodbojnost.

A/h (WB) Osnovni premazi

- VOC granična vrednost: 30g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

TEHNICKI PODACI

Gustina ISO2811 pri 25°C	1,02 g/mL (±0,02)
Viskoznost (sp.2/50rpm) pri 25°C ISO 2555	250mPa.s (±100) pri 25°C
Viskoznost – Flow Cup No.4 ISO2431@ 25°C	70 s (±20)
pH	9,0 (±0,5)

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Impregnacioni, poliuretanski, hibridni osnovni premaz zasnovan na nanotehnologiji

PODRUČJE PRIMENE

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer je impregnacioni osnovni premaz za unutrašnju i spoljašnju primenu, na upojnim površinama poput: maltera, cementnih maltera, betona, dekorativnih premaza i itd. kao deo sistema

Arterra Patiti. Kada se primenjuje pre završnih lakova, sprečava da odabrana dekorativna nijansa postane tamnija (manje ili više).

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. **PODLOGA - PRIPREMA:** Podloga za nanošenje dekorativnog sistema mikro cementnog stila **Arterra Patiti**, mora biti: ravna, čista, čvrsta, bez stajace vode, prašine, ulja, kreča, katrana i slabo vezanih elemenata koji mogu uticati na prijanjanje. Za sve neophodne popravke koristiti odgovarajuće proizvode iz asortimana **KRAFT Paints**.

2. **MEŠANJE:** Proizvod zahteva 50-100% razređivanje vodom. Promešati proizvod pre upotrebe da bi se homogenizovao.

3. **PRIMENA: Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer** se nanosi pomoću valjka ili četke, u jednom sloju. Ostaviti da se osuši najmanje 4 sata (u zavisnosti od vremenskih uslova) pre nanošenja sledećih slojeva.

4. **ČIŠĆENJE:** Odmah nakon primene alati se moraju očistiti toplom vodom i sapunom ili rastvorom deterdženta. Ukloniti višak materijala sa alata pre čišćenja.

VAŽNE NAPOMENE:

Ne primenjivati na temperaturama ispod +5°C i iznad +35°C, kao ni pri relativnoj vlažnosti vazduha iznad 65%. Ne primenjivati u slučaju prognoze mraza najmanje sledeća 24 sata nakon primene. Ne primenjivati u slučaju predstojeće kiše ili na direktnoj jakoj sunčevoj svetlosti i strujama vetra. Površine moraju biti zaštićene od sunca, vetra i kiše posebnim zaštitnim pokrirkama.

Proveriti da podloga za nanošenje ne sadrži vlagu ili se ne može pojaviti vlaga tj. proveriti da li je procenat vlage <4%.

Vreme sušenja površine oko 1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti. Naneti sledeći sloj nakon 4 sata, u zavisnosti od temperature i relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja se produžava pri nižim temperaturama i većoj relativnoj vlažnosti vazduha.

Za više informacija pogledati Vodič za primenu dekorativnog sistema **Arterra Patiti**.

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Impregnacioni, poliuretanski, hibridni osnovni premaz zasnovan na nanotehnologiji

PAKOVANJE - NIJANSE

Proizvod je dostupan u bezbojnoj nijansi, u plastičnim posudama od 1 kg i 3 kg.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži i sledite sve mere opreza i upozorenja. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

POTROŠNJA

Potrošnja **Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer** je oko 0,1-0,2 kg/m² u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, alata i uslova nanošenja.

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.