

Arterra Patiti Quartz Primer



RAZREĐIVANJE
0 - 10%



POTROŠNJA
0,1-0,15kg/m²



ALATI
Valjak ili četka



SUSENJE
4 sata

Akrilni granulirani kvarcni osnovni premaz za dekorativnu završnicu

- » Snažno prijanjanje na glatkim i/ili neupojnim površinama
- » Reguliše hrapavost podloge
- » Olakšava obradivost narednih slojeva

- » Otporan na alkalije
- » Za unutrašnju i spoljašnju primenu
- » Dobro dizajnirana granulacija agregata koja obezbeđuje odličan estetski rezultat narednih slojeva (čak i manje debljine)

Arterra Patiti Quartz Primer je kvarcni adhezivni osnovni premaz sa naprednim sastavom zasnovanim na ojačanom akrilnom vezivnom polimeru i agregatima odgovarajuće granulacije. Pruža snažno prijanjanje na glatke i/ili neupojne površine i otporan je na alkalije.

A/g (WB) Osnovni premazi

- VOC granična vrednost: 30g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO2811 pri 25°C	1,54 g/ml (±0,04)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	49%(±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	105KU (±10)
pH	9,0 (±0,5)



Arterra Patiti Quartz Primer

Akrilni granulirani kvarcni osnovni premaz za dekorativnu završnicu

PODRUČJE PRIMENE

Arterra Patiti Quartz Primer se koristi kao adehzioni osnovni premaz za unutrašnju i spoljašnju primenu, na glatkim i/ili neupojnim površinama poput: postojećih i dobro pričvršćenih dekorativnih pločica, mermera, kamena, mozaika,

obojenih zidova, starih dekorativnih premaza i sl. Predstavlja sastavni deo Arterra Patiti sistema i njegova dobro dizajnirana granulacija agregata ne utiče na estetiku narednih slojeva (čak i tankih slojeva).

UPUTSTVA ZA PRIMENU

1. PODLOGA - PRIPREMA: Podloga za nanošenje dekorativnog sistema mikro cementnog stila **Arterra Patiti**, mora biti: ravna, čista, čvrsta, bez stajace vode, prašine, ulja, kreča, katrana i slabo vezanih elemenata koji mogu uticati na prijanjanje. Za sve neophodne popravke koristiti odgovarajuće proizvode iz asortimana **KRAFT Paints**.

2. MEŠANJE: Proizvod zahteva do 10% razređivanje vodom. Mešati proizvod pre upotrebe mešačem pri maloj brzini obrtaja za postizanje homogenosti smese.

3. PRIMENA: **Arterra Patiti Quartz Primer** se nanosi pomoću valjka ili četke, u jednom sloju. Ostaviti da se osuši najmanje 4 sata (u zavisnosti od vremenskih uslova) pre nanošenja sledećih slojeva.

4. ČIŠĆENJE: Odmah nakon nanošenja očistiti alat toplom vodom i sapunom ili rastvorom deterdženta. Ukloniti višak materijala sa alata pre čišćenja.

VAŽNE NAPOMENE:

Ne primenjivati na temperaturama ispod +5°C i iznad +35°C, kao ni pri relativnoj vlažnosti vazduha iznad 65%. Ne primenjivati u slučaju prognoze mraza najmanje sledeća 24 sata nakon primene. Ne primenjivati u slučaju predstojeće kiše ili na direktnoj jakoj sunčevoj svetlosti i strujama vetra. Površine moraju biti zaštićene od sunca, vetra i kiše posebnim zaštitnim pokrivkama.

Proveriti da podloga za nanošenje ne sadrži vlagu ili se ne može pojaviti vlaga tj. pre nanošenja proveriti da li je procenat vlage <4%.

Ne preporučuje se upotreba direktno na anhidridnim podlogama i na površinama koje su izložene veoma visokim dinamičkim naprezanjima.

Vreme sušenja površine oko 1 sat pri 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Naneti sledeći sloj nakon 4 - 24 sata, u zavisnosti od temperature i relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja se produžava pri nižim temperaturama i većoj relativnoj vlažnosti vazduha.

Za više informacija pogledati Vodič za primenu dekorativnog sistema Arterra Patiti.

PAKOVANJE - NIJANSE

Proizvod je dostupan u plastičnim posudama od 1 kg, 4 kg i 12 kg u svojoj nijansi.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži i slediti sve mere opreza i upozorenja. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

POTROŠNJA

Potrošnja **Arterra Patiti Quartz Primer** je oko 0,1-0,15 kg/ m² u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, alata i uslova nanošenja.

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.