

Arterra Patiti Ultra-Fine



RAZREĐIVANJE
0 %



POKRIVNOST
1,5-1,7kg/m²
za 2 sloja



ALATI
ravna metalna ili
plastična gletERICA



SUSENJE
1-2 sata

Dekoratívni premaz za mikrocementni stil, u pastoznom obliku i spreman za upotrebu, ultra-fine završne obrade, idealan za zidove i podove

- » Sadrži nanotehnološke aditive
- » Spremno za upotrebu (brza primena)
- » Mala debljina nanošenja (~1 mm)
- » Vodootporno i paropropusno
- » Visoka mehanička čvrstoća i tvrdoća
- » Odlična otpornost na adheziju i abraziju

- » Jedinstvena ultra-fina završna obrada
- » Dugotrajna postojanost nijanse
- » Može se tonirati u KRAFT Inspired Color sistemu za toniranje
- » Za unutrašnju i spoljašnju primenu

Arterra Patiti Ultra-Fine je dekorativni premaz spreman za upotrebu u obliku paste, za mikrocementni stil, izuzetno fine završne obrade, idealan za zidove i podove. Sa naprednim sastavom akrilnih smola ojačanih specijalnim nanotehnološkim aditivima i

agregatima odgovarajuće granulacije, obezbeđuje visoku mehaničku čvrstoću, veliku površinsku tvrdoću, odličnu obradivost i jedinstven, vrhunski estetski rezultat.



Arterra Patiti Ultra-Fine

Dekoratívni premaz za mikrocementni stil, u pastoznom obliku i spreman za upotrebu, ultra-fine završne obrade, idealan za zidove i podove

PODRUČJE PRIMENE

Arterra Patiti Ultra-Fine je pogodna za unutrašnju i spoljašnju primenu, kao dekorativni premaz na: zidovima, podovima, balkonima, stepenicama, kupatilima, ugradnim elementima poput drvenog nameštaja, lavaboa, tuš kabina, klupa i sl. Takođe, pogodna je za primenu na površinama od betona, gipsa, suvih građevinskih sistema, postojećih ukrasnih pločica, mermera, mozaika i sl. Idealno rešenje za brze primene i renoviranje u

domaćinstvima, hotelima, prodavnicama, itd. Predstavlja jednostavno i povoljno rešenje u slučaju renoviranja, zbog male debljine nanošenja (oko 1 mm) i jer nisu potrebne zamene postojećih elemenata poput: zamene vrata, okvira, utičnica, prekidača, drugih instalacija i sl. umanjujući ukupne troškove primene.

TEHNICKI PODACI

Gustina ISO2811 pri 25°C	1,70 g/mL(±0,1)
Viskoznost (sp.7/50rpm) pri 25°C ISO 2555	25.000mPa.s (±5.000) pri 25°C
Konzistentnost – Tabela protoka Hae-germann EN1015	17cm (±1,5) pri 25°C
pH	8,8 (±0,5)
A/I (WB) Dekorativni premazi VOC granična vrednost: 200g/L.	Maksimalni sadržaj VOC proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 29 g/L

PREMA EN 1504-2

Snaga prianjanja EN1542	≥ 1,0 N/mm ²
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu Voda EN1062-3	w < 0,1 kg/m ² · v ^{0,5}
Paropropusnost, EN ISO 7783-2 ISO7783	>150 g/(m ² .d)
Reakcija na požar EN13501-1	E

Arterra Patiti Ultra-Fine

Dekoratívni premaz za mikrocementni stil, u pastoznom obliku i spreman za upotrebu, ultra-fine završne obrade, idealan za zidove i podove

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. PODLOGA - PRIPREMA: Podloga za nanošenje dekorativnog sistema mikrocement stila **Arterra Patiti**, mora biti: ravna, čista, čvrsta, bez stajaće vode, prašine, ulja, kreča, katrana i slabo vezanih elemenata koji mogu uticati na prijanjanje. Za sve neophodne popravke koristiti odgovarajuće proizvode iz asortimana **KRAFT Paints**. U slučajevima kada je potrebno izravnati površinu (do 10mm po sloju), preporučuje se nanošenje polimer modifikovanog vlaknima ojačanog cementnog maltera, pojačanog ugljeničnim vlaknima, **Arterra Patiti Level Base** sa istovremenom ugradnjom staklene mreže 160 g/m² **Clima Net 160**.

Na upojnim površinama kao što su: cementni malteri, malteri, gipsane ploče, cementne ploče i sl. potrebna je primena hibridnog poliuretanskog osnovnog premaza **Arterra Patiti Nano-Hybrid** za stabilizaciju i regulaciju apsorpcije podloge. Na neupojnim površinama kao što su: postojeće i dobro pričvršćene dekorativne obloge (pločice, mermer, kamen, mozaici), obojene površine, stari dekorativni premazi, itd., nanošenje akrilnog granuliranog kvarcnog osnovnog premaza, **Arterra Patiti Quartz Primer** je neophodno kako bi se poboljšalo prijanjanje nadslojeva. Treba obratiti posebnu pažnju na zaštitu sistema od bilo kakvog prodora vlage iza podloge za nanošenje (negativni pritisak), u indikativnim područjima kao što su: balkoni, garaže, spoljašnji podovi, spoljašnji hodnici, kupatila itd.

VAŽNE NAPOMENE:

Ne primenjivati na temperaturama ispod +5°C i iznad +35°C, kao ni pri relativnoj vlažnosti vazduha iznad 65%. Ne primenjivati u slučaju prognoze mraza najmanje sledeća 24 sata nakon nanošenja. Ne primenjivati u slučaju predstojeće kiše ili na direktnoj jakoj sunčevoj svetlosti i pod strujama vetra. Površine moraju biti zaštićene od sunca, vetra i kiše posebnim zaštitnim prekrivkama.

Proveriti da podloga za nanošenje ne sadrži vlagu ili se ne može

Zbog toga, pre ugradnje, gde je to potrebno, prvo primeniti odgovarajući tip cementnih hidroizolacionih rešenja, **Hydroguard Systems** iz asortimana **KRAFT Paints**, u zavisnosti od tehničkih specifikacija.

2. MEŠANJE: Proizvod ne zahteva dodavanje vode za mešanje. Pre upotrebe promešati proizvod bušilicom pri maloj brzini obrtaja, za postizanje homogenizacije.

3. PRIMENA: Naneti **Arterra Patiti Ultra-Fine**, pomoću ravne metalne ili plastične gletalice, debljine približno 0,5 mm po sloju. Preporučuje se nanošenje drugog sloja (nakon što se prethodni osuši) kako bi se postigla potrebna mehanička čvrstoća i željeni estetski rezultat.

Nakon nanošenjem poslednjeg sloja i pre nego što se osuši, kreirati željenu estetsku patinu odgovarajućim pokretima i pritiskom lopatice. Na taj način se površina formira sa željenom čvrstinom i jedinstvenim stilom koji sistem **Arterra Patiti** pruža. Nakon svakog nanetog sloja i pre nego što se osuši, površina se može lagano brusiti i obrisati prašina kako bi se ispravile manje nesavršenosti i postigao poželjan krajnji estetski rezultat.

4. ČIŠĆENJE: Odmah nakon nanošenja, alat se mora očistiti toplom vodom i sapunom ili rastvorom deterdženta. Ukloniti višak materijala sa alata pre čišćenja.

Pojaviti tj. proveriti da li je procenat vlage <4%. Tamo gde je potrebna zaštita od vlage (npr. balkoni, bašte, spoljašnji podovi, spoljašnji hodnici, kupatila itd.), pre ugradnje, gde je to potrebno, prvo primeniti odgovarajuće cementno hidroizolaciono rešenje, **Hydroguard Systems** iz asortimana **KRAFT Paints**, u zavisnosti od tehničkih specifikacija.

Arterra Patiti Ultra-Fine

Dekoratívni premaz za mikrocementni stil, u pastoznom obliku i spreman za upotrebu, ultra-fine završne obrade, idealan za zidove i podove

Sve postojeće dilatazione spojeve na podlozi treba očuvati i formirati nove na obodima površine za primenu (perimetar) i gde god je to potrebno, u zavisnosti od površine, oblika, lokacije (unutrašnje ili spoljašnje) i drugih tehničkih karakteristika površine (okvirno: na svakih 50m² u zatvorenom prostoru ili 25-30m² na otvorenom). Ne preporučuje se upotreba direktno na anhidridnim podlogama i na površinama koje su izložene veoma visokim dinamičkim naprezanjima.

Vreme sušenja površine 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Naneti sledeći sloj nakon 4 - 24 sata, u zavisnosti od temperature i relativne vlažnosti. Vreme potrebno za potpuno stvrdnjavanje - 4-7 dana pri 25°C

POTROŠNJA

Potrošnja Arterra Patiti Ultra-Fine je oko 1,5-1,7 kg/m² (za 2 sloja).

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri, GR-19300 Aspropyrgos, Grčka
23 DoP br. 04.31 ARTERRA PATITI Fine/ Ultra-fina, siva / bela EN 1504-2:2004 Premaz (C) za površinsku zaštitu betonskih konstrukcija po principima 2 (MC) i 8 (IR)	
Reakcija na požar	E
Paropropusnost, EN ISO 7783-2	Klasa I
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost, EN 1062-3	$\xi < 0,1 \text{ kg / m}^2 \cdot \text{v}^{0,5}$
Snaga prljanjanja testom povlačenja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Opasne materije	SDS

i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja se produžava pri nižim temperaturama i većoj relativnoj vlažnosti.

Postoji verovatnoća da odabrane nijanse dekorativnog premaza mogu izgledati estetski „tamnije“, manje ili više, nakon primene završnih zaštitnih lakova. Zbog toga, preporučuje se nanošenje hibridnog poliuretanskog osnovnog premaza **Arterra Patiti Nano-Hybrid** kako bi se stabilizovala površina i regulisala njena apsorpcija.

Za više informacija pogledati Vodič za primenu sistema Arterra Patiti.

PAKOVANJE - NIJANSE

Proizvod je dostupan u plastičnim posudama od 5 kg i 15 kg u beloj bazi i gotovoj sivoj nijansi (RAL 7040).

Može se tonirati u **KRAFT Inspired Color** sistemu za toniranje boja.

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži i slediti sve mere opreza i upozorenja. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:
011 360 8440

12/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

3/3

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primeni mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.