

Kraft BASIK Silikonat cu Poliuretan



Tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice modificate, cu aspect granulat sau striat

- » Aderență foarte bună la suport prin aplicare ușor elastică
- » Permeabilitate bună la vaporii de apă
- » Proprietăți bune de uscare
- » Rezistă la condiții atmosferice variate și poluare

- » Texturi decorative și granulații variate
- » Poate fi nuanțată în sistemul KRAFT AMBIANCE
- » Stabilitatea ridicată a culorilor după nuanțare
- » Rezistență la murdărire

BASIK Silikonat cu Poliuretan este o tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice modificate, fibre naturale, aditivi speciali, agregate cu dimensiuni variate în funcție de structură și pigmenți.

BASIK Silikonat cu Poliuretan se aplică pe suprafețe exterioare și interioare din beton, mortar, tencuială minerală, zidărie și ca strat de finisaj peste sistem compozit de termoizolare de polistiren sau vată minerală/bazaltică.

Produsul este clasificat conform **EN 15824**, ca tencuială pe bază de lianți organici și face parte din sistemul compozit de izolare termică la exterior **KRAFT ClimaThermWall**, în conformitate cu **EN 13499** și **EN 13500**.

Kraft BASIK Silikonat cu Poliuretan

Tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice modificate, cu aspect granulat sau striat

DOMENIUL DE UTILIZARE

BASIK Silikonat cu Poliuretan este utilizat ca tencuială decorativă pentru finisarea suprafețelor exterioare ale clădirilor în sistemul de izolare **KRAFT ClimaThermWall**. De asemenea, poate fi utilizat ca strat final de finisaj cu rezistență sporită, pentru suprafețe interioare și exterioare, aplicat peste suporturi din materiale de construcții uzuale: mortare de tencuire de var-ciment / ciment-var, glet de ipsos, plăci de gips-carton, suprafețe vopsite anterior, care prezintă aderență

bună la suport. Datorită formulei sale, **BASIK Silikonat cu Poliuretan** rezistă la temperaturi ridicate de vară și scăzute de iarnă, menținându-și o elasticitate ridicată și oferind suprafețelor structurale protecție împotriva fisurării.

DATE TEHNICE	
Parametru	Valoare
Aspect produs	Pastă vâscoasă, omogenă
Densitate relativă, la 25 °C ISO 2811	1,8 ± 0,15 Kg/L
pH	8,0 - 10,0
Consistență, la 25 °C EN 1015	Baza albă: 165 ± 5 mm
Aderență EN 1542	≥ 0,4 N/mm ²
Permeabilitatea la vapori de apă EN ISO 7783-2	min. 20 g/m ² · d
Absorbția de apă EN 1062-3	max. 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5}) Clasa W2
Durabilitatea EN 13687-3, EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735/2006)	A/c-SBA - Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral. Limită fază: 40 g/L
Conținut max. COV în produsul gata de utilizat	30 g/L
Timp de uscare	24 ore (la 25°C și 50% umiditate relativă)
Termen de valabilitate	24 luni *)

*) În condițiile respectării prevederilor de ambalare, depozitare și transport

Kraft BASIK Silikonat cu Poliuretane

Tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice modificate, cu aspect granulat sau striat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. SUBSTRAT - PREGĂTIRE

Pentru a se asigura o bună aderență, suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate (sau pe bază de solvent) sau alte impurități care pot împiedica aderența. Suprafața trebuie să fie cât mai plană, eventualele denivelări sau fisuri fiind reparate folosind **KRAFT REPAIR**, înainte de aplicarea tencuiei decorative. Se recomandă ca suprafețele noi din beton sau ciment să fie lăsate să se usuce timp de cel puțin 4 săptămâni înainte de a aplica **BASIK Silikonat cu Poliuretane**. Aplicați un strat de **KRAFT Plaster Primer** pe suprafețe poroase, noi sau suporturi deja vopsite, precum și pe masa de șpaclu a sistemului compozit de termoizolație exterioară **ClimaThermWall**. De pe suprafețele care prezintă pete de mucegai, se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu soluție antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT PLASTER PRIMER**. Suprafețele cu pete dificile se tratează mai întâi cu un strat de **KRAFT STAIN BLOCKER AQUA**; după 24 ore se aplică un strat de **KRAFT PLASTER PRIMER**.

MENȚIUNI IMPORTANTE

A nu se aplica la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și nici la niveluri de umiditate peste 65%. Nu se aplică în caz de prognoză de îngheț, ploaie iminentă, ceață sau condiții nefavorabile în următoarele 24 de ore de la aplicare. A nu se aplica în condiții de lumină directă și intensă a soarelui sau în curenții de vânt. Suprafețele trebuie protejate de soare, vânt și ploaie cu plase speciale de protecție, minim 7 zile de la aplicare.

Timp de uscare a suprafeței la atingere, 1-2 ore la 25°C și umiditate relativă 50%. Timp minim de revopsire 24 de ore la o temperatură de 25°C și umiditate relativă 50%. Timp complet de uscare 7 zile la o temperatură de 25°C și umiditate relativă 50%. Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

2. AMESTECARE

Produsul este gata de utilizare și nu necesită adăugare suplimentară de apă. Se amestecă produsul înainte de utilizare cu un mixer electric la viteză mică, pentru omogenizare. Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

3. APLICARE

După 24 de ore de la amorsare, aplicați **BASIK Silikonat cu Poliuretane** cu o gletieră din oțel inoxidabil și reglați grosimea stratului la grosimea pietrei. Structurați textura (pe drept sau pe rotund) cu o drișcă din material plastic. Pe suprafețe mari se recomandă să se aplice fără pauze, umed pe umed, pentru a preveni apariția nadelor. Se curăță drișca cu șpaclu ori de câte ori aceasta se încarcă cu material la aplicare.

4. CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după aplicare uneltele trebuie curățate cu apă caldă și săpun sau cu detergent. Îndepărtați cât mai mult material posibil de la unelte înainte de curățare.

Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleași șarje de producție. În cazul folosirii produsului din șarje diferite, se recomandă amestecarea acestora în prealabil. Deoarece granulele de calcar au proveniență naturală este posibilă existența unor granule de nuanță ușor întunecată care pot modifica ușor aspectul vizual al tencuiei decorative. Acest aspect nu este considerat defect de calitate.

În cazul încetării aplicării tencuiei, este recomandat ca acest lucru să se întâmple la marginile zidului, lângă balcoane sau elemente arhitecturale (ex. jgheaburi, elemente arhitecturale detalii etc.), astfel încât în timpul repornirii aplicării să nu existe linii de îmbinare sau cât mai puține posibil.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!

Kraft BASIK Silikonat cu Poliuretan

Tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice modificate, cu aspect granulat sau striat

CONSUM

Consumul teoretic de BASIK Silikonat cu Poliuretan este de aproximativ 2,0 - 3,0 kg/m². Consumul depinde de granulația produsului, de tipul structurii (K,R), de suport și, de asemenea, de unelte, condiții și metode de aplicare.

Structură și granulație max.	Randament teoretic, Kg/m ²
K15 - 1,5 mm	2,2
R15 - 2,0 mm	2,8

AMBALAJ - NUANȚE

Produsul este ambalat în recipient de plastic, de 25 Kg de culoarea neagră. Poate fi colorat în sistemul KRAFT AMBIENCE.

DEPOZITARE


Depozitat într-un mediu uscat, cu o temperatură între 5°C - 35°C, ferit de lumina directă a soarelui și ploaie, pentru maxim 24 luni de la data producerii. Păstrați recipientul închis etanș când nu este folosit.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INFORMAȚII DE MEDIU

Citiți cu atenție ambalajul produsului înainte de utilizare. Pentru mai multe informații consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104



Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomiștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro

11/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customer-care-romania@druckfarbengroup.com