

Bandă hidroizolantă KP120



Bandă cauciucată pentru hidroizolații

KP120 este o bandă de etanșare elastică din cauciuc căptușită cu țesătură din poliester, impermeabilă la apă și vapori, armată cu plasă pe margini, foarte flexibilă în direcția transversală și rigidă pe lungime, cu ambele fețe rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime, rezistentă la: alcalii, unii acizi și la soluții de săruri. Țesătura din poliester permite conexiuni excelente cu toate clasele de ciment sau adezivi pe bază de solvenți. Se utilizează în combinație cu produsele de hidroizolație Kraft: Kraft Hydroguard, Hydroguard One, Hydroguard flex, Hydroguard elastic.

PROPRIETĂȚI FIZICE, valori standard DIN

Sarcină de rupere longitudinală	92 N/20 mm
Sarcină de rupere laterală	11 N/20 mm
Rezistență la tracțiune longitudinală	1,3 Mpa
Rezistență la tracțiune laterală	1,1 Mpa
Rupere la extensie longitudinală	270 %
Rupere la extensie longitudinală	60 %
Absorbție de putere la 25% elast. lateral	40 J/m ²
Absorbție de putere la 50% elast. lateral	111 J/m ²
Rezistent la presiunea apei	>1,5 bar
Rezistența la UV	500 hours

COMPOZIȚIA MATERIALULUI

Material	Armatură: țesătură din poliester Bandă: elastomer termoplastic
Zona de etanșare	TPE (rezistent la îmbătrânire)
Culoare	Galben
Lățime totală	120 mm
Lățimea zonei de etanșare	70 mm
Zona de elongație în centru	20 mm
Grosime	0,60 mm
Temperatura de lucru	-30°C / +90°C
Lungime rolă	50 m

PROPRIETĂȚI CHIMICE: depozitare 7 zile în cameră

Acid clorhidric	+
Acid sulfuric	+
Acid citric 100 g/l	+
Acid lactic 5%	+
Hidroxid de potasiu 3%	+
Hipoclorit de sodiu 0,3 g/l	+
Apă sărată NaCl (20 g/l)	+
KOH 3% 40 °c - 28 zile	+

* Scară de evaluare: + rezistent; 0 = scăzut; - fără rezistență

Bandă hidroizolantă KP120

Bandă cauciucată pentru hidroizolații

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru etanșarea permanentă a diferitelor joncțiuni, fisuri și crăpături împreună cu produsele de hidroizolație compatibile, sub plăcile ceramice, de gresie sau pietre naturale, în construcții exterioare sau interioare, cum ar fi: băi, dușuri, piscine, balcoane, terase etc. Este foarte rezistentă la presiunea hidrostatică, permeabilă la vapori, rezistentă la rupere și acțiune chimică. Funcționalitate foarte bună și la diferențe de temperatură.

UTILIZARE

Tăiați banda de etanșare la lungimea necesară și apăsați pe produsul de etanșare proaspăt aplicat, care servește ca adeziv baza. Asigurați-vă că există o suprapunere a benzii de cel puțin 5 cm. Utilizați o mistrie de netezire pentru a nivela orice zone neuniforme sau distorsiuni. Aplicați două sau trei straturi și asigurați-vă că banda este acoperită complet cu produsul de etanșare.

Banda asigură compatibilitate excelentă și bună aderență cu dispersii polimerice, minerale flexibile compuși de etanșare și rășini termorigide. Cu toate acestea, acesta se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate înainte de aplicare alte produse.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Acest lucru va depinde de natura și forma substratului și sistemul de etanșare care urmează să fie utilizat. Un grund potrivit ar trebui aplicat mai întâi.

CONSUM

Când calculați consumul, permiteți o suprapunere a benzii de minim 5 cm.

CURĂȚAREA SCULELOR

Uneltele și zonele murdare trebuie curățate imediat după utilizare cu apă.

AMBALARE

rola de 50 m | 1 rola/cutie de carton | 120 cutii/palet | Alte lungimi sunt la cerere

MĂSURI DE SECURITATE

Acest produs nu este periculos așa cum este definit în codul substanțelor periculoase și se poate considera ca deșeu de construcții.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros, pentru a nu se expune la lumina directă a soarelui. Folosiți banda în termen de 24 de luni din momentul achiziției.

ATENȚIONĂRI

Recomandările din această fișă tehnică au la bază testările tehnice efectuate și experiența practică. Utilizarea corectă a acestui produs are caracter informativ, iar în cazul în care există îndoieli recomandăm efectuarea de teste și probe. Nu ne asumăm răspunderea juridică directă rezultată din recomandările prezentate în acest document sau din consilierea tehnică.



09/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DECLINAREA RĂSPUNDERII: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite ale utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon
+40 214 057100 luni- vineri
e-mail: customer-care-romania@druckfarbengroup.com