

Chassis Coat



Diluare
5-10 %



Acoperire
13-15m²/ L



Aplicare
pensulă, rolă, pistol
cu aer



Uscare la atingere
1 oră

Email anticoroziv pentru șasiu

» Protecție anticoroziva

» Uscare super-rapidă

» Rezistent la lubrifianți,
produse petroliere și impact.

Email cu uscare rapidă, pe bază de solvenți pentru șasiu auto și construcții metalice. Rezistă la impact, lubrifianți și produse petroliere. Aceasta este elastic cu aderență excepțională la suprafețele metalice. De asemenea, ideal ca un substrat anticoroziv pentru suprafețe noi. Are o acoperire excelentă, periaj și nivelare, creând o suprafață netedă, durabilă, cu un finisaj excelent.

- Valoarea limită: COV 500g/L
- Acoperitori monocompenți cu funcție specială: A/i (SBS) ISO 11890-2;
- Conținutul maxim de COV al produsului în stare gata de utilizare: 499 g/L

DATE TEHNICE

Tip de liant	Rășini alchidice
Densitate ISO2811 @ 25 °C	1.36 g/mL (±0.05)*
Conținut de substanță uscată w/w ISO 3251-03	65% (±5)*
Vâscozitate ASTM D 562-05 @ 25°C	95KU (±15)
Vâscozitatea de aplicare ASTM D 562-05 @ 25°C	60KU (±15)
Nivel de luciuri @ 60° ISO 2813	17GU(+/-10)*
Timpul de uscare (inregistrat) ASTM D-5895	0.5 - 1.5 ore
Duritatea König Pendulum ISO 1522	40-70 sec* 7ziles @ 100µm WFT
Aderența ISO 2409	Clasă: 0 (<5% exfoliere pe panou metalic R-36)
Acoperire per strat	13-15m ² /L**
Grosimea recomandată a peliculei uscate (2 straturi)	80µm (±10µm)

* În funcție de nuanță,

** În funcție de nuanță, metoda de aplicare și absorbția suprafeței

Chassis Coat

Email anticoroziv pentru șasiu

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, fără praf, reziduuri și poate fi curățată cu **KRAFT BRUSH SOLVENT**. Îndepărtați toate urmele de vopsea desprinse sau exfoliate. Suprafețele vopsite trebuie șlefuite cu șmirghel adecvat până la un finisaj mat. Se recomandă șlefuirea imediată de câte ori este posibil, pentru a evita formarea de praf și expunerea la acesta.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de aplicare, diluați produsul 5-10% în volum cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** sau 10% în volum cu **KRAFT NITRO 1100** pentru aplicare cu pistolul de pulverizare și amestecați bine.
- » Se poate aplica cu pensula, trafaletul sau pistolul de pulverizare.
- » Aplicați 1-2 straturi de **KRAFT CHASSIS COAT** pentru un rezultat ideal.
- » A se aplica doar în spații deschise sau bine ventilate.
- » Timp minim de reacoperire: 16 ore.
- » Uscare la atingere: 1 oră la 25°C și 50% umiditate relativă.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați uneltele imediat cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** și apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți bine recipientul pentru a-l păstra în condiții bune pentru utilizări ulterioare. Depozitați înainte sau după deschidere într-un loc răcoros, evitând expunerea la soare sau îngheț.

AMBALARE

Finisaj satinat, disponibil în culorile alb, negru, maro și gri, în recipiente de 0.75L și 2.5L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi între 5°C și 35°C, fără expunere directă la lumina soarelui și ploaie, pentru maximum 24 de luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

