

KRAFT Dur



Diluare
50 - 100 %



Acoperire
15 - 20 m²/L



Aplicare
pensulă, rolă, pistol
cu aer sau airless



Uscare
1 - 2 ore

Grund acrilic transparent 100%
pentru suprafețe poroase

» Îmbunătățește
aderența

» Stabilizează și impermeabilizează
suprafețele noi

» Impregnare mare în
suprafețele poroase ale clădirii

Grund acrilic transparent pe bază de solvent de înaltă calitate pentru suprafețe poroase. Este folosit ca grund pentru vopsele acrilice.

Se pretează în principal pentru suprafețe de zidărie exterioare din beton, ipsos, gips carton, plăci de ciment etc. Reduce alcalinitatea suporturilor. Este ideal și pentru hidroizolarea acoperișurilor.

Oferă o impregnare ridicată în suprafețele poroase precum tencuială, cimentul etc. Stabilizează substraturile pentru a fi vopsite, asigurând o aderență excelentă între suport și stratul de finisare. Este ideal pentru suprafețe vopsite cu **adeziv**, vopsea pe bază de apă sau var.

A/h-Grunduri de impregnare (SBS)

• Valoare limită COV: 750 g/L.

• Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 749 g/L.

DATE TEHNICE

Liant	Rășină acrilică
Densitate ISO 2811 @ 25°C	0.83 (±0.02) g/mL
Vâscozitate cupa DIN, Nr. 4, ISO 2431 @ 25°C	15 sec (± 2)
Rezistența la apă, ISO 2812	Nici o schimbare după 24 de ore
Acoperire pe strat	15 - 20 m ² /L
Rezistența la alcalii, ISO 2812-4	Nu se schimbă după 24 de ore

Produs cu Acord Tehnic

* Depinde de metoda de aplicare și absorbția suprafeței.

KRAFT Dur

Grund acrilic transparent 100%
pentru suprafețe poroase

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie solidă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsele degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- » **Pe suprafețe noi din ciment sau beton** amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă cu **KRAFT Dur**. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare.
- » **Pe suprafețe noi din tencuială:** se amorsează cu **KRAFT Dur** după minim 15 de zile de la punerea lor în operă.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații (fisuri/crăpături):** folosiți **KRAFT REPAIR** pentru fisuri și **KRAFT PUTTY** pentru crăpături. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT Dur**.
- » Lăsați suprafețele noi de tencuială sau beton să se usuce complet timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea culorii.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.
- » Produsul este potrivit pentru suprafețe noi sau vopsite sau suprafețe vopsite cu **adeziv**, vopsea pe bază de apă sau var.
- » Se aplică uniform și fără întreruperi un strat de **KRAFT Dur Aqua** pe suprafața pregătită corespunzător, apoi aplicați două straturi de vopsea. Pentru suprafețele absorbante se recomandă un strat suplimentar.
- » Se poate aplica cu: pensula, rola, pistol cu aer sau airless.
- » Diluare: înainte de a începe să vopsiți, diluați cu 50-100% cu **KRAFT BRUSH SOLVENT**. Pentru aplicarea pe acoperișuri se recomandă o diluție de 50%.
- » A se aplica într-un spațiu deschis sau bine ventilat.

- » Timpul de uscare superficială: 1-2 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.
- » Timpul minim după care se poate aplica vopseaua: 4-6 ore de la aplicarea amorsei
- » Condiții de mediu: temperatură 10-30°C și umiditate relativă < 65 %.
- » Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10-25°C și umiditate max 15 %.

NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE!

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați uneltele imediat după utilizare cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** și apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți recipientul ermetic pentru a-l păstra în stare bună pentru utilizare ulterioară și depozitați-l înainte și după utilizare într-un loc răcoros, ferit de expunerea la soare sau îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de 1 L, 5 L și 15 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare, timp de maximum 24 luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

