

# Arterra Patiti Level Base



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
6 - 6,5  
lt/25kg



**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**  
1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



**ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
μεταλική  
σπάτουλα



**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
4 ώρες

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές,  
κονίαμα εξομάλυνσης  
και επισκευής επιφανειών

- » Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- » Φυσικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology)
- » Εξαιρετική εργασιμότητα
- » Υψηλές επιφανειακές μηχανικές αντοχές
- » Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης

- » Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- » Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- » Λεπτόκκοκο φινίρισμα
- » Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Το **Arterra Patiti Level Base** είναι ένα ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές, λευκό κονίαμα εξομάλυνσης και επισκευής επιφανειών. Προσφέρει χαρακτηριστική εργασιμότητα, υψηλή ευκαμψία & επιφανειακή σκληρότητα. Η νέας τεχνολογίας σύνθεσή του είναι διπλά ενισχυμένη με ίνες πολυπροπυλενίου

& ανθρακονημάτων, καθώς και φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology). Κατατάσσεται ως κονίαμα εξομάλυνσης τύπου **CT-C25-F8** κατά **EN 13813** και ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου **PCC R2** κατά **EN 1504-3 & EN 1504-9:2008**



# Arterra Patiti Level Base

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές, κονίαμα εξομάλυνσης και επισκευής επιφανειών

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Arterra Patiti Level Base** είναι μέρος του συστήματος διακοσμητικής επίστρωσης τεχντροπίας πατητής τσιμεντοκονίας Arterra Patiti, ως υλικό εξομάλυνσης και ενίσχυσης υποστρωμάτων όπως: τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, επιχρίσματα, ξηρά δόμηση,

υφιστάμενες διακοσμητικές επικαλύψεις (π.χ. πλακίδια, μωσαϊκά, μάρμαρα, πατητή τσιμεντοκονία κ.α.). Επίσης είναι κατάλληλο για μη-δομικές επισκευές σε φθορές σκυροδέματος και επιχρισμάτων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μέτρησης 20°C και 50% Σχετική υγρασία)

Χρώμα	Λευκό
Αναλογία ανάμιξης	6,0 l νερό σε 25 kg Arterra Patiti Level Base
Μέγιστη διάμετρος κόκκου κονιάματος	800μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,45 ± 0,05kg/l
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού μίγματος	2,00 ± 0,05kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5° έως +35°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life)	3 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής	2-10mm ανά στρώση
Κατανάλωση	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αντοχή σε θλίψη EN 12190/EN 13892-2	≥ 25MPa
Αντοχή σε κάμψη EN 13892-2	≥ 8MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόιόντα EN 1015-17	≤ 0,05%
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα EN 1542	≥ 1,00 MPa
Θερμική συμβατότητα, Μέρος 1 EN 13687-1	≥ 1,00 MPa
Τριχοειδής απορρόφηση νερού EN 13057	≤ 0,5%
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1	Αναμένεται

# Arterra Patiti Level Base

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές, κονίαμα εξομάλυνσης και επισκευής επιφανειών

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:** Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής, αδρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία.

Σε απορροφητικά υποστρώματα διαβρέχουμε πριν την εφαρμογή με νερό. Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλης απορροφητικότητας (π.χ. ξηρά δόμηση, πορομετό, παλαιοί σοβάδες κ.α.) συστήνεται να προηγηθεί αστάρωμα με **Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer** της **KRAFT PAINTS**. Προσοχή: Η αραίωση του ασταριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απορροφάται πλήρως και να μην δημιουργείται φιλμ στην επιφάνεια.

Σε μη απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. πλακίδια, μωσαϊκά κ.α.) ασταρώνουμε με χρήση του ακρυλικού χαλαζακού ασταριού πρόσφυσης **Arterra Patiti Quartz Primer** της **KRAFT Paints**.

**2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ:** Σε καθαρό δοχείο που περιέχει 6 – 6,5 λίτρα καθαρό νερό, προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση (με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών) 25Kg **Arterra Patiti Level Base**.

Η ανάμειξη πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην παραμείνει ποσότητα σκόνης στα τοιχώματα ή στον πυθμένα του δοχείου. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση όταν το μείγμα γίνει ομοιογενές, χωρίς σβόλους.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C και πάνω από +35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχόπτωσης τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή.

**3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Η εφαρμογή του **Arterra Patiti Level Base** στο υπόστρωμα πραγματοποιείται με χρήση μεταλλικής σπάτουλας και με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος, **Clima Net 160**, σε πάχος 2-10mm/στρώση. Φροντίζουμε το υαλόπλεγμα να τοποθετείται περίπου στο άνω 1/3 του πάχους του υλικού και οι λωρίδες του να αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10cm. Μετά την εφαρμογή, συστήνεται το τρίψιμο της επιφάνειας με χρήση κατάλληλου γυαλόχαρτου, ώστε η επιφάνεια να είναι όσο το δυνατόν επίπεδη, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα της τεχντροπίας. Οι στρώσεις επικάλυψης λοιπών υλικών ακολουθούν εφόσον έχει στεγνώσει καλά η επιφάνεια, ενδεικτικά μεταξύ 2-7 ημερών, αναλόγως πάχους και συνθηκών εφαρμογής (περίπου 1 ημέρα /mm πάχους). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό Εφαρμογής της **Arterra Patiti**.

**4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό ή διαφορετικά με μηχανικό τρόπο. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

Συστήνεται η προστασία των επιφανειών έναντι ισχυρών ρευμάτων αέρα και άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.


Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών (θερμοί μήνες) συιστάται η ελαφρά περιοδική διαβροχή για 24 – 48 ώρες μετά την εφαρμογή.


# Arterra Patiti Level Base

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές, κονίαμα εξομάλυνσης και επισκευής επιφανειών

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 1,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm. Εξαρτάται από το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία και τις συνθήκες εφαρμογής.

	<b>Druckfarben Hellas S.A.</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
<b>23</b> DoP No 05.22 <b>Arterra Patiti Level-Base</b> <b>EN 1504-3</b> Concrete repair product for non-structural repair PCC mortar, Class R2	
Reaction to fire	Pending
Compressive strength	Class R2
Chloride ion content	≤ 0.05 %
Adhesive bond	≥ 0.8 MPa
Thermal compatibility (Part 1, Freeze-Thaw)	≥ 0.8 MPa
Capillary absorption	≤ 0.5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0.5</sup>
Dangerous substances	comply with 5.4

	<b>Druckfarben Hellas S.A.</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
<b>23</b> DoP No 05.23 <b>Arterra Patiti Level-Base</b> <b>EN 13813:2002</b> Cementitious screed material for use internally in buildings (CT-C25-F8)	
Reaction to fire	Pending
Release of Corrosive Substances	CT
Water Permeability	NPD
Water Vapour Permeability	NPD
Compressive Strength	C25
Flexural Strength	F8
Wear Resistance	NPD
Sound Insulation	NPD
Sound Absorption	NPD
Thermal Resistance	NPD
Chemical Resistance	NPD
Release of Dangerous Substances	See SDS

12/2023 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

## DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com)

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται σε χαρτόσακους των 25Kg σε λευκή απόχρωση.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον, σε προστατευμένο από την υγρασία χώρο, στην αρχική του συσκευασία κατά προτίμηση επάνω σε παλέτες για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:**

210 7793777



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
 e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)