

Bodenguard Q-800AS



Χαλαζιακή άμμος 0,4-0,8mm

» Υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες

» Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **BODENGUARD Q-800AS** αποτελεί μία βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμο με διαβαθμισμένη κοκκομετρία, η οποία έχει υποβληθεί σε διαδικασία επεξεργασίας, καθαρισμού και ξήρανσης. Διαθέτει υψηλή σκληρότητα και χαρακτηρίζεται από χημική αδράνεια, ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας και αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στην τριβή, ενώ παραμένει αναλλοίωτη με την πάροδο του χρόνου και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η συγκεκριμένη μορφολογία των κόκκων καθιστά το προϊόν κατάλληλο για επίπασση στις επιστρώσεις δαπέδων για μεγάλη μείωση

της ολισθηρότητας και είναι ιδανική για το σύστημα **BODENGUARD SL-500** και **BODENGUARD SL-550 Primer**.

BODENGUARD Q-800AS

Χαλαζιακή άμμος 0,4-0,8mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύσταση	>99% SiO ₂
Εμφάνιση (Χρώμα)	Γκρί-μπέζ
Σκληρότητα (Mohs scale)	7
Πυκνότητα	2,65 g/cm ³ (±0,05)
Φαινόμενη πυκνότητα	1,60 g/cm ³ (±0,05)
Κατανάλωση για επίταση	2,5 - 4,0 kg/m ²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σάκους των 25KG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

10/2026 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρξει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες αστοχίες.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr