

Master™



RAZREĐIVANJE
5-15%



POKRIVNOST
15 - 18 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
Četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Vrhunska emulziona boja

- » Visoka pokrивnost
- » Odlična perivost
- » Otpornost na rast buđi
- » Izuzetno niske emisije HOS-a

OPIS

Sertifikovana od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa Indoor Air Comfort™ GOLD organizacije Eurofins kao proizvod najbolji u klasi, sa izuzetno niskim emisijama VOC doprinoseći zdravijem vazduhu u zatvorenom prostoru i boljem kvalitetu života. Sadrži fungicidne aditive koji štite njen suvi film od buđi. Lako se čisti i veoma je otporna na pranje deterdžentima. Blistavo bela i bezbroj nijansi imaju dugotrajnost, doprinoseći estetskom unapređenju svake prostorije. Lako se nanosi ravnomernim nivelisanjem i blagog je mirisa.

PODRUČJE PRIMENE

Zidna emulziona boja vrhunskog kvaliteta za unutrašnje zidove, gips-karton ploče i dr., pogodna za vlažna okruženja. Zbog veoma niskog sjaja, efikasno pokriva nesavršenosti površine stvarajući ravnomeran mat završni sjaj.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°)

•Granična vrednost VOC: 30g/l (2010).

•Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L.

»Jednostavna za nanošenje

» Izvrstan mat završni sjaj

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	PVA-VeoVa
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,33-1,49 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	60%(±3)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)*
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±15)*
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<4GU*
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<7GU*
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	86,0 (±2)**
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,5 (±0,5)**
Pokrivenost po sloju	15-18m²/L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70µm (±5)
Vodootpornost ISO 2812-4	Nema izmena
Otpornost na mokro ribanje ASTM 2486-06	3000 – 8000 ciklusa*
Otpornost na mokro ribanje EN ISO 11998:2006	klasa 1
Pokrivna moć EN ISO 6504-1	9,89m²/L
Pokrivna moć EN ISO 6504-3 (98%)	9,43m²/L

Prema EN1504-2

Adhezija EN1542	≥ 1,0 N/mm²
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu EN1062-3	w< 0,1 kg/m² · h ^{0,5}
Propusnost CO2 EN1062-6	Sd> 50 m
Propusnost vodene pare EN ISO7783	Sd<0,2 m
Reakcija na požar EN13501-1	E

* U zavisnosti od osnovne nijansiranja

** Samo za belu

*** U zavisnosti od apsorpcije površine i načina nanošenja

Master™

Vrhunska emulziona boja

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

1. PODLOGA - PRIPREMA: Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta i bez prašine, masnoća, ostataka, ispucale boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj. » Na novim površinama: Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi, poput **KRAFT ECO DUR AQUA** ili **KRAFT HAFT**. Na površinama koje treba popraviti: Koristiti **KRAFT SPACHTEL** ili **KRAFT PUTTY** ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal. Na obojenim površinama, sa mrljama i/ili buđi: Prvo naneti osnovni premaz **KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA**. U slučaju buđi, pre primene osnovnog premaza ukloniti buđ pomoću **KRAFT MOLD BLOCKER**.

2. RAZREĐIVANJE: Pre nego što počnete sa bojenjem, razrediti boju 5-15% sa vodom i dobro promešati.

3. PRIMENA: Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje. Proizvod treba tonirati samo u **KRAFT INSPIRED COLOR** sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje. Za konzistenciju nijanse i završne obrade preporučljivo je koristiti ambalažu sa istim serijskim brojem. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.

Bela se može tonirati sa osnovnim bojama KRAFT MASTER BASICS u bezbroj svetlih nijansi. Naneti dva sloja **KRAFT MASTER-a** za idealan rezultat. Minimalno vreme sušenja do ponovnog nanošenja: 4-6 sati. Za tamne nijanse: 24 sata. Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova. Ako je izabrana tamna nijansa niske pokrivenosti ili nijansa iz ton karte **KRAFT INSPIRED COLLECTION**, preporučuje se prethodno nanošenje **KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA** tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja. Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.

4. ČIŠĆENJE-UPUTSTVA NAKON PRIMENE: Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom. Dobro zatvoriti posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju. Obojene površine mogu se pažljivo očistiti mekim sunderom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja. Tamne nijanse su manje otporne na česta pranja.

VAŽNE NAPOMENE

Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C i iznad 35°C, kao ni na nivoima vlažnosti iznad 65%. Ne primenjivati u slučaju najavljenog mraza najmanje narednih 48 sati nakon primene. Ne primenjivati u slučaju najavljene kiše ili na direktnoj jakoj sunčevoj svetlosti ili tokom strujanja vetra.

PAKOVANJE - NIJANSE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 375 ml, 750 ml, 3L i 10L, kao i bazama za toniranje P, T, D, A u pakovanjima od 1L, 3L i 10L.

POKRIVNOST

Pokrivenost KRAFT Master-a je oko 15 – 18m²/L po sloju, u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, alata i uslova nanošenja.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C dalje od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
24 DoP br. 04.24 Master White EN 1504-2:2004 Coating (C) for surface protection of concrete structures according to principles 1 (PI), 2 (MC) and 8 (IR)	
Reakcija na požar	E
Propusnost CO ₂	S _D > 50m
Propusnost vodene pare	KLASA I
Kapilarna apsorpcija i tečna vodopropusnost	š < 0,1 kg / m ² h ^{0,5}
Čvrstoća prijanjanja testom povlačenja	≥ 1,0 N/mm ²
Opasne materije	SDS

KOMPANIJA CERTIFIKOVANA

✓	ISO 9001
✓	ISO 14001
✓	ISO 50001
✓	ISO 45001