

Master™ Basics



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10 - 12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Υψηλής ποιότητας
βασικό χρώμα

» Υψηλή χρωστική δύναμη

Υψηλής ποιότητας βασικό χρώμα για χρωματισμό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή χρωστική δύναμη για δημιουργία άπειρων αποχρώσεων. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί ως έχει διαθέτει αντοχή στο συχνό πλύσιμο, είναι φιλικό προς τον χρήστη, δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα ≤ 25 @ 60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

» Αποτελεσματική κάλυψη

» Ευκολία ανάμειξης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.24-1.42 g/mL*								
Στερέα κατά βάρος ISO 3251-03	54% (±3) *								
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	105KU (±15) *								
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15) *								
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<3.0 GU *								
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<10.0 GU *								
pH	8.5 - 9.7								
Απόδοση ανά στρώση	10 - 12 m ² /L**								
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	75μm (±10)								
Χρωματικές συντεταγμένες ASTM E 308-99 @ D65 10°	(±1)	10	11	30	42	50	60	80	90
	X	66	12	27	32	6,4	5,6	8	3
	Y	70	9,4	15	28	6,6	11	8,0	4
	Z	7,7	5,7	4,3	7,2	21	7,2	6,	4

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση

** Ανάλογα την απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Master™ Basics

Υψηλής ποιότητας
 βασικό χρώμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, ή του χρωματισμένου με MASTER BASICS χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT ή το GO ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Ανάμειξη με πλαστικό/ακρυλικό χρώμα:** Σε περίπτωση χρήσης για χρωματισμό λευκών χρωμάτων, απαιτείται πολύ καλή ανάδευση με το χέρι ή με μηχανή ανάδευσης, πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό και πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS ή χρώματος χρωματισμένου με KRAFT MASTER BASICS για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 5-7 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε 8 έτοιμες αποχρώσεις (10-Κίτρινο, 11-Κεραμιδί, 30-Κόκκινο, 42-Παρά, 50-Μπλέ, 60-Πράσινο, 80-Καφέ, 90-Μαύρο) σε συσκευασίες 0,180L, 0,375L, 0,750L και 3L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

