

Master™ Basics



Visokokvalitetna
osnovna boja



RAZREĐIVANJE
5-15%



POKRIVNOST
10 - 12m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

» **Izuzetna sposobnost
toniranja**

» **Efikasna
pokrivnost**

» **Lako se meša**

Osnovna boja visokog kvaliteta za toniranje emulzionih i akrilnih boja. Posедуje izuzetnu sposobnost toniranja, za stvaranje bezbroj nijansi. Ako se primenjuje samostalno, odlikuje se odličnom perivošću. Takođe je jednostavna za korišćenje, skoro bez mirisa i lako se nanosi, sa ravnomernim nivelisanjem.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjač <25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.24-1.42 g/mL *									
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	54% (±3) *									
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	105KU (±15) *									
Viskoznost boje ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±15) *									
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU*									
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<10 GU*									
pH	8.5 – 9.7									
Pokrivnost po sloju	10 - 12 m²/L**									
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	75 µm (±10) *									
Koordinate boja ASTM E 308-99 @ D65 10°	(±1)	10	11	30	42	50	60	80	90	
	X	66	12	27	32	6,4	5,6	8	3	
	Y	70	9,4	15	28	6,6	11	8,0	4	
	Z	7,7	5,7	4,3	7,2	21	7,2	6	4	

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje.

** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Master™ Basics

Visokokvalitetna
osnovna boja

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza (MASTER BASICS premaza samostalno ili tonirane boje sa MASTER BASICS), naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenj bazi, poput KRAFT ECO DUR AQUA, KRAFT HAFT ili KRAFT GO PRIMER.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.
- » **Na površinama sa mrljama:** Prvo koristiti kao osnovni premaz KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Mešanje sa emulzionim/akrilnim bojama:** Ako se koristi za toniranje belih boja, mešavina boja se pre nanošenja mora dobro promešati ručno ili mešačem.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 5-15% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Za postizanje idealnog rezultata naneti 2 sloja KRAFT MASTER BASICS ili tonirane boje sa KRAFT MASTER BASICS.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 5-7 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u 8 gotovih nijansi (10-Yellow, 11-Brick Red, 30-Red, 42-Ocher, 50-Blue, 60-Green, 80-Brown, 90-Black) u pakovanjima od 0,180L, 0,375L, 0,750L i 3L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.