

Master™ Easy Clean



ΑΡΑΙΩΣΗ
8 - 15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12 - 16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

**Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθαρίσµα**

» **Υψηλή αντοχή σε λεκέδες
συχνό πλύσιμο & τρίψιμο**

» **Ειδική σύνθεση για να μη
λερώνει κατά την εφαρμογή**

» **Με κεραμικά
μικροσφαιρίδια της 3M™**

Ύψιστης αντοχής χρώμα εσωτερικής τοικοποιίας. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της τεχνολογίας των **Κεραμικών Μικροσφαιριδίων της 3M™** που περιέχει, αποτελεί ιδανική λύση για βαφή τοίχων σε χώρους που λερώνονται συχνά και απαιτούν αντοχή στο συχνό καθαρίσµα και στη στίλβωση, όπως παιδικά δωμάτια, παιδικοί σταθμοί, διάδρομοι, σχολεία κλπ. Πιστοποιημένο µε το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραµµα **Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισµού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν** στην κατηγορία του µε εξαιρετικά χαμηλές εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατµόσφαιρα του χώρου και στην ποιότητα της ζωής. Βασισµένο στη Biomass Balance Technology (REDcert² πιστοποίηση) µειώνει τις εκποµπές CO₂ έως και 235kg ανά τόνο παραγόµενου ηοιόντος, αφού παράλληλα αντικαθιστά έως και 68% ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται στην αλυσίδα παραγωγής του από ανανεώσιµη βιοµάζα, ενώ συσκευάζεται σε 46% ανακυκλωµένο πλαστικό δοχείο. Δηµιουργεί µία ιδιαίτερης υφής semi-mat επιφάνεια που αναδεικνύεται από τον φωτισµό και την αρχιτεκτονική του χώρου χαρίζοντας λαµπερές αποχρώσεις και την αίσθηση της καθαρότητας. Ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής, σαλόνια κλπ. Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα (EN71-3) ενώ είναι και το πρώτο πιστοποιηµένο Vegan χρώµα στην Ελλάδα.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλννότητα≤25@60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιµου προς χρήση προϊόντος: <1 g/L.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.26 - 1.45 g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	57% (±3)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	115 KU (±15)
Ιξώδες βαφήςASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Στιλννότητα 60° ISO 2813-99	4.0 GU (±2)
Στιλννότητα 85° ISO 2813-99	10.0 GU (±5)
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	88.7 (±1.0)**
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.3 (±0.5)**
Απόδοση ανά στρώση	12 - 16 m ² /L***
Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις)	70 µm (±5µm)
Αντοχή στην υγρή έκπλυση EN ISO 11998:2006	Class: 1
Πρακτική πλυσιµότητα ASTM D4828	Rate: 6
Αντοχή στη στίλβωση ASTM D 6736:2008	24,3% αύξηση στιλννότητας

* Ανάλογα τη βάση και την απόκρυψη

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόκρυψη τη µέθοδο εφαρµογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Master™ Easy Clean

Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθαρίσμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκό-
νες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Εξομαλύνετε τις τραχιές
επιφάνειες αν είναι απαραίτητο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και
την έκθεση σε αυτή.

- » **Σε νέες ή σπατουλαριστές επιφάνειες:** Απαιτείται να είναι πλήρως
ώριμες. Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση
αστάρι νερού KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT
SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό
υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα
το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε ξύλινες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος,
εφαρμόστε μια στρώση KRAFT VELATOURA AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8 - 15% κ.ο. με νερό βρύσης
και αναδεύστε καλά.
- » Μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
- » Για ιδανικό φινίρισμα σε σπατουλαριστή νέα ή λεία επιφάνεια συστήνεται
ρολό από microfibers 0,5 - 0,8 cm.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματι-
σμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινίρισμα, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση
διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο
δοχείο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C
καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER EASY CLEAN για ιδανικό
αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Για μεγάλες αλλαγές απόχρωσης ή για βαφή με σκούρες αποχρώσεις
χρωματίστε πρώτα το KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA σε ανοιχτή
απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό
και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελ-
λοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό
μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στο παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και
νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά
την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. ΜΗ χρησι-
μοποιείτε τραχύ σφουγγάρι. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο
ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες
των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

