

Master™ Easy Clean



ΑΡΑΙΩΣΗ
8 - 15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12 - 16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθάρισμα

» Υψηλή αντοχή σε λεκέδες
συχνό πλύσιμο & τρίψιμο

» Ειδική σύνθεση για να μη
λερώνει κατά την εφαρμογή

» Με κεραμικά
μικροσφαιρίδια της 3M™

Ύψιστης αντοχής χρώμα εσωτερικής τοικοποιίας. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της τεχνολογίας των **Κεραμικών Μικροσφαιριδίων της 3M™** που περιέχει, αποτελεί ιδανική λύση για βαφή τοίχων σε χώρους που λερώνονται συχνά και απαιτούν αντοχή στο συχνό καθάρισμα και στη στίλβωση, όπως παιδικά δωμάτια, παιδικό σταθμοί, διάδρομοι, σχολεία κλπ. Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα **Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν** στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και στην ποιότητα της ζωής. Βασισμένο στη Biomass Balance Technology (REDcert² πιστοποίηση) μειώνει τις εκπομπές CO₂ έως και 235kg ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος, αφού παράλληλα αντικαθιστά έως και 68% ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται στην αλυσίδα παραγωγής του από ανανεώσιμη βιομάζα, ενώ συσκευάζεται σε 46% ανακυκλωμένο πλαστικό δοχείο. Δημιουργεί μία ιδιαίτερης υφής semi-mat επιφάνεια που αναδεικνύεται από τον φωτισμό και την αρχιτεκτονική του χώρου χαρίζοντας λαμπερές αποχρώσεις και την αίσθηση της καθαρότητας. Ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής, σαλόνια κλπ. Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα (EN71-3) ενώ είναι και το πρώτο πιστοποιημένο Vegan χρώμα στην Ελλάδα.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα≤25@60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: <1 g/L.

06/23 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.26 - 1.45 g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	57% (±3)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	115 KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813-99	4.0 GU (±2)
Στιλνότητα 85° ISO 2813-99	10.0 GU (±5)
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	88.7 (±1.0)**
Δείκτης Κιτρισίματος ASTM E 313-98	0.3 (±0.5)**
Απόδοση ανά στρώση	12 - 16 m ² /L***
Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις)	70 μm (±5μm)
Αντοχή στην υγρή έκπλυση EN ISO 11998:2006	Class: 1
Πρακτική πλυσιμότητα ASTM D4828	Rate: 6
Αντοχή στη στίλβωση ASTM D 6736:2008	24,3% αύξηση στιλνότητας

* Ανάλογα τη βάση και την απόκρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόκρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Master™ Easy Clean

Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθαρίσμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Εξομαλύνετε τις τραχιές επιφάνειες αν είναι απαραίτητο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεση σε αυτή.

- » **Σε νέες ή σπατουλαριστές επιφάνειες:** Απαιτείται να είναι πλήρως ώριμες. Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε ξύλινες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση KRAFT VELATOURA AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8 - 15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
- » Για ιδανικό φινίρισμα σε σπατουλαριστή νέα ή λεία επιφάνεια συστήνεται ρολό από microfibers 0,5 - 0,8 cm.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινίρισμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER EASY CLEAN για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Για μεγάλες αλλαγές απόχρωσης ή για βαφή με σκούρες αποχρώσεις χρωματίστε πρώτα το KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στο παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. ΜΗ χρησιμοποιείτε τραχύ σφουγγάρι. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

