

Master™ Easy Clean



Diluare
8 - 15 %



Acoperire
12 - 16 m²/L



Aplicare
perie, trafalet sau
pistol airless



Uscare
1 - 2 ore

Vopsea lavabilă premium
ultrarezistentă

» Superlavabilă și ultrarezistentă
la frecare, pete și lustruire

Vopsea extrem de rezistentă, pentru pereți interiori. Datorită formulei sale speciale, bazată pe tehnologia **3M™ Ceramic Microspheres**, este soluția ideală pentru vopsirea pereților care se murdăresc des și care trebuie să reziste la curățări și lustruiri frecvente, cum ar fi pereții dormitoarelor copiilor, pereții grădinițelor, coridoarelor intens circulat, pereții școlilor etc. Master Easy Clean este certificată cu cel mai bun program european voluntar **Indoor Air Comfort™ GOLD ca cel mai bun produs din clasa sa, de către organizația Eurofins**, având emisii extrem de scăzute de COV, contribuind astfel la purificarea aerului interior și la îmbunătățirea calității vieții. Datorită abordării bazată pe Bilanțul Masic (certificare REDcert2), Master Easy Clean a redus, de asemenea, emisiile de CO₂ cu până la 235 Kg/tonă de produs fabricat și a înlocuit cu biomasă reciclabilă până la 68% din materiile prime minerale necesare în lanțul de producție. Produsul se comercializează într-un ambalaj confecționat în proporție de 46% din plastic reciclat. Master Easy Clean creează un finisaj perfect neted, tip „coajă de ou”, semimat, deosebit de mățosos la atingere, pus în evidență de iluminarea și de arhitectura încăperilor, cu reflexe strălucitoare, conferind o senzație de puritate, ceea ce face ca această vopsea să fie ideală pentru spațiile cu estetică deosebită și pentru camerele de zi. Vopseaua este potrivită și pentru mobilierul și jucăriile pentru copii (conform standardului EN71-3). Master Easy Clean este prima vopsea Vegană certificată din Grecia.

A/a Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (WB).

- Valoare limită COV: 30 g/L.
- Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 1 g/L.

» Formulă specială, bazată
de tehnologie anti-stropire

» Cu microsferă
ceramice

DATE TEHNICE	
Tip rășină	acrilică
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,26 - 1,45 g/mL*
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251-03	57% (±3)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	115 KU (±15)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Grad de luciuri la 60° - ISO 2813	4 GU (±2)
Grad de luciuri la 85° - ISO 2813	10 GU (±5)
pH	8,5 - 9,5
Grad de alb - SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	88,7 (±1,0)**
Grad de galben - SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	0,3 (±0,5)**
Acoperire per strat	12 - 16 m ² /L***
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	70 μm (±5 μm)
Rezistența la frecare umedă - EN ISO 11998:2006	Clasa 1
Lavabilitatea practică a straturilor organice - ASTM D 4828	Rata 6
Rezistența la lustruire - ASTM D 6736	intensifică luciul cu 24,3%

* Depinde de nuanță și de baza de nuanțare.

** Doar pentru alb.

*** Depinde de nuanță, de metoda de aplicare și de puterea de absorbție a suprafeței.

Master™ Easy Clean

Vopsea lavabilă premium ultrarezistentă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie netedă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, reziduuri, exfolieri etc. Evitați generarea de praf și expunerea vopselei la praf.

- » **Pe suprafețe noi sau tencuite:** înainte de aplicarea vopselei aplicați un strat de amorsă pe bază de apă KRAFT WALL PRIMER, diluată corespunzător sau un strat de KRAFT WHITE PRIMER. Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații:** folosiți KRAFT REPAIR pentru fisuri și KRAFT PUTTY pentru crăpături. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă KRAFT WALL PRIMER în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă KRAFT COMFORT WALL PRIMER sau pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă KRAFT WHITE PRIMER.
- » **Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară** se amorsează cu KRAFT STAIN BLOCKER AQUA; după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- » **Pe suprafețe din lemn:** înainte de aplicarea stratului superior, aplicați un strat de KRAFT VELATOURA AQUA.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați vopseaua într-un raport de 8-15% v/v cu apă de la robinet, apoi amestecați-o bine.
- » Puteți aplica vopseaua cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Pentru un finisaj perfect pe suprafețe noi, tencuite sau netede, se recomandă utilizarea unui trafalet din microfibre de 0,5 - 0,8 cm.
- » Produsul trebuie colorat numai cu nuanțele din paletarul KRAFT INSPIRED COLOR, pe bază de colorare recomandată.
- » Pentru uniformitatea nuanței și a finisajului este recomandabil să folosiți cutii de vopsea din același lot. În caz că loturile diferă, se recomandă să amestecați vopseaua din diversele loturi într-un recipient mai mare.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

- » Pentru un rezultat ideal, aplicați 2 straturi de KRAFT MASTER EASY CLEAN.
- » Timp minim pentru aplicarea următorului strat: 24 h.
- » Pentru schimbări extreme de culoare sau înainte de aplicarea nuanțelor închise, colorați mai întâi amorsa KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA cu o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, cu apă caldă și săpun.
- » Închideți ermetic cutia de vopsea, pentru a păstra vopseaua în stare bună, în vederea utilizării ulterioare, și depozitați-o, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de razele solare și de îngheț.
- » Puteți curăța delicat suprafețele vopsite, cu un burete moale și cu apă, sau, în cazul petelor greu de curățat, cu puțin detergent, după cel puțin 15 zile de la vopsire. NU folosiți bureți abrazivi.
- » Nuanțele închise sunt mai puțin rezistente la spălări frecvente.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb și în baze de nuanțare P, D și A, ambalat în cutii de 1L, 3L și 10L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta produsului, înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

