

Master™ Eco



Diluare
8 - 15 %



Acoperire
9 - 14 m² / L



Aplicare
perie, trafalet sau
pistol airless



Uscare
1 - 2 ore

Vopsea emulsionată ecologică
de înaltă calitate

» Acoperire mare

» Ultralavabilitate

» Finisaj mat excelent

Vopsea emulsionată, ecologică, de înaltă calitate, pentru interior. Este ecologică pentru utilizatori și pentru mediul înconjurător, deoarece este certificată de Consiliul elen pentru eticheta ecologică UE, și îndeplinește cerințele voluntare de performanță privind criteriile de acordare a etichetei ecologice UE. Nu conține substanțe chimice nocive și este aproape inodoră. Este certificată ca produs cu emisii scăzute de COV, conform standardelor stricte ale renumitului **sistem de etichetare Indoor Air Comfort™, de către organizația Eurofins**, contribuind la purificarea aerului interior. Este ușor de curățat și foarte rezistentă la spălări frecvente cu detergenți. Datorită gradului său de luciu foarte scăzut, vopseaua acoperă eficient imperfecțiunile, creând un finisaj mat și uniform. Albul strălucitor și miile de nuanțe ale acestei vopsele durează mult timp și rezistă la îngălbenire, îmbunătățind estetic aspectul oricărei încăperi. Este ușor de aplicat, asigurând o nivelare uniformă.

A/a Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (WB).

- Valoare limită COV: 30 g/L.
- Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 9,9 g/L.

DATE TEHNICE

Tip de liant	PAC/PVA-VeoVa
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,30 - 1,50 g/mL
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251	60% (±3)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	110 KU (±15KU)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15KU)
Grad de luciu la 60° - ISO 2813	<4 GU
Grad de luciu la 85° - ISO 2813	<6 GU
pH	8,5 - 9,5
Grad de alb - SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	87,0 (±1,5)**
Grad de galben - SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	0,5 (±0,5)**
Acoperire per strat	9 - 14 m ² /L***
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	75 μm (±5 μm)
Rezistența la apă ISO 2812-3	Nu se modifică
Rezistența la spălare (clasa de lavabilitate, după 28 de zile de la aplicare) EN ISO 11998:2006	Clasa 1 (alb, bază P, T, D) Clasa 2 (bază A)

* Depinde de nuanță și de baza de nuanțare.

** Doar pentru alb.

*** Depinde de nuanță, de metoda de aplicare și de puterea de absorbție a suprafeței

Master™ Eco

Vopsea emulsionată ecologică de înaltă calitate

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, grăsime, reziduuri, blistere de vopsea etc. Evitați generarea de praf și expunerea vopselei la praf.

- » **Pe suprafețe noi:** înainte de aplicarea vopselei aplicați un strat de amorsă pe bază de apă KRAFT WALL PRIMER, diluată corespunzător sau un strat de KRAFT WHITE PRIMER. Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații:** folosiți KRAFT REPAIR pentru fisuri și KRAFT PUTTY pentru crăpături. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă KRAFT WALL PRIMER în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă KRAFT COMFORT WALL PRIMER sau pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă KRAFT WHITE PRIMER.
- » **Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară** se amorsează cu KRAFT STAIN BLOCKER AQUA; după 24 ore se poate aplica vopseaua.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați vopseaua în proporție de 8-15% v/v cu apă de la robinet și amestecați-o bine.
- » Puteți aplica vopseaua cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Reduceți risipa de vopsea, calculând în prealabil cantitatea de care veți avea nevoie.
- » Produsul trebuie colorat numai cu nuanțele din paletarul KRAFT INSPIRED COLOR, pe bază de colorare recomandată.
- » Pentru uniformitatea nuanței și a finisajului, este recomandabil să folosiți cutii de vopsea din același lot. În caz că loturile diferă, se recomandă să amestecați vopseaua din diversele loturi într-un recipient mai mare.
- » Nu aplicați vopseaua la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.
- » Pentru un rezultat ideal, aplicați două straturi de KRAFT MASTER ECO.
- » Timp minim pentru aplicarea următorului strat: 4-6 ore. Pentru nuanțe închise: 24 de ore.
- » Timp de uscare (uscată la atingere): 1-2 ore la o temperatură de 25°C și la o umiditate relativă de 50%.
- » Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Dacă se alege o nuanță închisă cu putere de acoperire

redușă sau o nuanță cu eticheta relevantă din paletarul de culori KRAFT INSPIRED COLLECTION, se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, colorat într-o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori.

- » Evitați aplicarea de petice de vopsea, după finalizarea vopsirii. Orice mică diferență în puterea de absorbție sau în metoda de aplicare poate cauza neuniformități de culoare sau de luciu. Dacă este necesar, este indicat să revopsiți întreaga suprafață.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Recuperați vopseaua nefolosită, pentru reutilizare.
- » Reutilizarea vopselei poate diminua în mod eficient impactul asupra mediului al ciclului de viață al unui produs.
- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, cu apă caldă și săpun.
- » Închideți ermetic cutia de vopsea, pentru a păstra vopseaua în stare bună, în vederea utilizării ulterioare, și depozitați-o, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros și ferit de razele solare și de îngheț.
- » Puteți curăța delicat suprafețele vopsite, cu un burete moale și cu apă, sau, în cazul petelor greu de curățat, cu puțin detergent, după minimum 15 zile de la vopsire.
- » Nuanțele închise sunt mai puțin rezistente la spălarea frecventă.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în cutii de 750ml, 3L și 10L, și în bazele de nuanțare P, T, D, A, în cutii de 1L, 3L și 10L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta produsului, înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

04/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite ale utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com