

Master™ Eco



RAZREĐIVANJE
8–15%



POKRIVNOST
15-18 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Visokokvalitetna ekološka
emulziona boja

» Visoka pokrivnost

Ekološka emulziona boja visokog kvaliteta za unutrašnje zidove. Pogodna je i za korisnike i za životnu sredinu jer je sertifikovana od strane Helenskog saveta za EU Ecolabel i ispunjava kriterijume za ekološku oznaku EU Ecolabel. Ne sadrži štetne hemikalije i gotovo je bez mirisa. Sertifikovana je od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa **Indoor Air Comfort™ GOLD** organizacije Eurofins, kao najbolji proizvod u klasi, sa izuzetno niskim emisijama VOC-a koja doprinosi zdravijem vazduhu u zatvorenom prostoru i boljem kvalitetu života. Lako se čisti i veoma je otporna na česta pranja deterdžentima. Zbog veoma niskog sjaja, efikasno pokriva nesavršenosti površine stvarajući ravnomernu mat završnicu. Blistavo bela i bezbroj nijansi su dugotrajne i odolevaju žućenju, doprinoseći estetskom unapređenju svake prostorije. Lako se nanosi uz ravnomerno nivelisanje.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 9,9 g/L.

» Odlična perivost

» Izuzetna mat završnica

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	PAC/PVA-VeoVa
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.30 - 1.50 g/mL
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	60 %.(±3)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110 KU (±15KU)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85 KU (±15KU)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<4 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	< 6 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	87.0 (±1.5)**
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0.5 (±0.5)**
Pokrivnost po sloju	15-18 m ² /L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	75 µm (±5µm)
Vodootpornost ISO 2812-3	Bez promene
Otpornost na mokro ribanje EN ISO 11998:2006	Klasa 1 (bela, baze P, T, D) Klasa 2 (baza A)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje

** Samo za belu

*** U zavisnosti od nijanse, apsorpcije površine i načina nanošenja

Master™ Eco

Visokokvalitetna ekološka
emulziona boja

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi, poput KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.
- » **Na površinama sa mrljama:** Prvo primeniti KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 8-15% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Smanjiti stvaranje ostataka boje tako što ćete unapred izračunati količinu koja će vam biti potrebna.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu toniranja boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti ambalažu istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti 65% ili više.
- » Naneti dva sloja KRAFT MASTER ECO za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-6 sati. Za tamne nijanse: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ako je izabrana tamna nijansa niske pokrivenosti ili nijansa iz ton karte KRAFT INSPIRED COLLECTION, preporučuje se prethodno nanošenje KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja.
- » Izbegavati lokalnu korekciju boje po završetku bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Sačuvati neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- » Ponovna upotreba boje može efikasno smanjiti uticaj na životnu sredinu.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Obojene površine mogu se pažljivo očistiti mekim sunderom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja. Tamne nijanse su manje otporne na česta pranja.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 750 ml, 3L i 10L, kao i bazama za toniranje P, T, D, A u pakovanjima od 1L, 3L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koriste.