

Master™ Hydrocontrol



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
8 - 10m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Vrhunska emulziona boja
za kuhinje i kupatila

» Predivni ultra-mat završni sjaj

» Otporna na razvoj buđi

» Odlična perivost

Emulziona boja visokog kvaliteta. Sertifikovana je od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa **Indoor Air Comfort™ GOLD** organizacije Eurofins kao najbolji proizvod u klasi sa izuzetno niskim emisijama VOC, koji doprinosi zdravijem vazduhu u zatvorenom prostoru i boljem kvalitetu života. Zahvaljujući svojim izotermnim svojstvima i mikro-staklenim perlama u svojoj formuli, teži da uravnoteži temperaturu zidova i spreči kondenzaciju akumulirane vodene pare uzrokovane temperaturnim razlikama.

Otporna je i na razvoj buđi na svojoj površini, po oceni međunarodno akreditovanog IMSL mikrobiološkog instituta. Njena dvostruka svojstva čine je idealnom za enterijere sa visokom vlažnošću u kojima nastaju vodena isparenja, sa lošom ventilacijom i/ili nedostatkom prirodnog svetla, kao što su kupatila, toaleti, kuhinje, podrumi i dr. Lako se čisti i izdržljiva je na česta pranja, kao i na deterdžente. Blagog je mirisa. Zbog svog veoma niskog sjaja, efikasno pokriva sve nedostatke stvarajući ultra-mat završni sjaj na površini.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	PVA-VeoVa / S-Ac
Gustina ISO 2811 pri 25 °C	0,98 g/ml (±0,05)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	60%(±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	105KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<2.5 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<2.5 GU
pH	8.5-9.5
Pokrivnost po sloju	8 - 10 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (3 sloja)	120 µm (±20)
Otpornost na razvoj buđi BS 3900-G6	<1% razvoj buđi nakon 12 nedelja **

* U zavisnosti od njanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

** Na osnovu različitih vrsta gljiva.

Master™ Hydrocontrol

Vrhunska emulziona boja
za kuhinje i kupatila

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masti, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi, poput KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.
- » **Na obojenim površinama, sa mrljama i/ili buđi:** Prvo očistiti površinu pomoću KRAFT MOLD BLOCKER i koristiti osnovni premaz KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA kao podlogu.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 5-10% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Bela se može obojiti osnovnim bojama KRAFT MASTER BASICS u bezbroj svetlih nijansi.
- » Naneti 2-3 sloja KRAFT MASTER HYDROCONTROL-a za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-6 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost u boji ili sjaju. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Obojene površine mogu se pažljivo očistiti mekim sunderom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja. Zbog ultra-mat završnog sjaja, nivo sjaja površine može biti povećan nakon pranja.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 750 ml, 3L i 10L, i bazi za toniranje P u pakovanjima od 1L, 3L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koristi proizvod.