

Metal 3in1™ Classic



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
7-9m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
2 - 3 sata

Antikorozivna boja
za metal

» Odlična antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna alkidna emajl boja na bazi rastvarača za metal. Može se nanositi direktno na zarđale metalne površine bez prethodne primene antikorozivnog osnovnog premaza za metal. Njena napredna formula obezbeđuje visoku antikorozivnu zaštitu na bilo kojoj novoj ili staroj metalnoj površini, kao što su ograde, garažna vrata i dr, sprečavajući stvaranje nove rđe. Formira tvrdnu površinu otpornu na nepovoljne vremenske uslove i zagađenje vazduha. Suši se brzo i ravnomerno. Odlikuje se odličnim nivelisanjem i jednostavnim nanošenjem, stvarajući sjajnu, glatku i izdržljivu površinu sa savršenom završnom obradom.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

» Visoka izdržljivost

» Vrhunska završna obrada

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne/PU smole
Gustina ISO2811 pri 25 °C	0,93-1,21 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	65% (± 10%)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±15)*
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	65 KU (±10)
Nivo sjaja 20° ISO 2813	>70,0 GU
Nivo sjaja 60° ISO 2813	>90,0 GU
Indeks beline ASTM E 313-98	75,0 (±5)**
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1,2 (±1,0)**
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-3 sata
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa: 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu 36)
Pokrivnost po sloju	7-9m²/L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	100µm (±10µm)

* U zavisnosti od nijanse

** Samo za belu

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Metal 3in1™ Classic

Antikorozivna boja za metal

PRIPREMA POVRŠINE

»Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka i oštećene boje. U slučaju postojanja zardalih delova, površinu obrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- »U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje narednih 5 dana.
- »Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- »Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod do 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili KRAFT NITRO 1100 za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati. Za postizanje kraćeg vremena sušenja i veće tvrdoće, dodati do 8% KRAFT HARD METAL EXTRA učvršćivača.
- »Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- »Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje u većoj posudi.
- »Za postizanje idealnog rezultata naneti 2-3 sloja KRAFT METAL 3in1 CLASSIC, sa debljinom završnog suvog filma većom od 90µm.
- »Obratiti posebnu pažnju na potpuno premazivanje teških delova, kao što su udubljenja, kako bi se sprečio prodor vlage.
- »Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- »Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- »Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- »Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- »Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- »Obojenu površinu ne treba koristiti barem 48 sati nakon bojenja ili dok nije potpuno suva.
- »Obojenu površinu ne treba prati barem 30 dana nakon nanošenja boje.

PAKOVANJE

Dostupno u sjajno beloj boji i u 14 nijansi, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.