

Metal 3in1™ Hammered



Antikorozivna boja za metal sa efektom kovanog gvožđa



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
7-9m²/L



ALAT ZA PRIMENU
valjak ili bezvazdušni
pištolj za prskanje



SUSENJE
1/2-1 sat

»Odlična antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna emajl boja na bazi rastvarača za metal. Može se nanositi direktno na zardale metalne površine bez prethodne primene antikorozivnog osnovnog premaza za metal. Njena napredna formula obezbeđuje visoku antikorozivnu zaštitu na bilo kojoj novoj ili staroj metalnoj površini, kao što su ograde, vrata lifta itd. sprečavajući formiranje nove rđe na površini. Stvara tvrde površine otporne na nepovoljne vremenske uslove i aerozagađenje. Suši se brzo i ravnomerno. Odlikuje se odličnim nivelisanjem i jednostavnim nanošenjem, stvarajući izdržljivu površinu sa završnom obradom sa efektom kovanog gvožđa.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

»Visoka izdržljivost

»Vrhunska završna obrada sa efektom kovanog gvožđa

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne/ stirenske smole
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,93-0,99 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	55 (± 5)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	70 KU (±10)*
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	55 KU (±10)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	>75,0 GU
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-2 sata
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)
Pokrivnost po sloju	7-9 m²/L**
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	100 µm (±10µm)

* (u zavisnosti od

** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Metal 3in1™ Hammered

Antikorozivna boja za metal sa
efektom kovanog gvožđa

PRIPREMA POVRŠINE

»Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta i bez prašine, ostataka i oštećene boje. U slučaju postojanja zardalih delova, površinu obrusiti odgovarajućim brusnim papirom i ukloniti prašinu.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- »U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje narednih 5 dana.
- »Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- »Pre nego što započnete sa bojenjem, razblažiti proizvod do 5% sa KRAFT NITRO 1100 i dobro promešati.
- »Može se naneti četkom ili valjkom, ali se preporučuje nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- »Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- »Za postizanje idealnog rezultata naneti 2-3 sloja KRAFT METAL 3in1 HAMMERED, sa debljinom završnog suvog filma većom od 90µm. U priobalnim područjima preporučljivo je prethodno naneti sloj KRAFT RUST BLOCKER za dodatnu zaštitu.
- » Obratiti posebnu pažnju na potpuno premazivanje teških delova, kao što su udubljenja, kako bi se sprečio prodor vlage.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: ½-1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- »Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT NITRO 1100, a zatim toplom vodom i sapunom.
- »Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- »Obojenu površinu ne treba koristiti ako nije potpuno suva i ne ranije od 48 sati nakon bojenja.
- »Obojenu površinu ne treba prati bar 30 dana nakon nanošenja boje.

PAKOVANJE

Dostupno u 11 nijansi, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.