

Metal 3in1™ Metallized



RAZREĐIVANJE
0-8%



POKRIVNOST
7 - 9 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
valjak ili bezvazdušni
pištolj za prskanje



SUSENJE
2-3 sata

Antikorozivna boja za metal
sa metalik efektom

» Visoka antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna emajl boja ma bazi rastvarača za metal. Može se nanositi direktno na zardale metalne površine bez prethodne primene antikorozivnog osnovnog premaza za metal. Njena napredna formula obezbeđuje visoku antikorozivnu zaštitu na bilo kojoj novoj ili staroj metalnoj površini, kao što su ograde, garažna vrata i dr, sprečavajući novo stvaranje rđe. Formira tvrdnu površinu otpornu na nepovoljne vremenske uslove i aerzagadenje. Brzo i ravnomerno se suši. Odlikuje se izuzetnim nivelisanjem i lako se nanosi, stvarajući izdržljivu površinu, sa mat ili sjajnom završnom obradom sa izuzetnim metalik efektom.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499 g/L.

» Izuzetna izdržljivost

» Odlična metalik završna obrada

TEHNIČKI PODACI

Vrste veziva	Alkidne/PU smole	
Gustina ISO2811 pri 25°C	Sjajno: 0,93-0,99 g/mL* Mat 1.37-1.45g/mL	
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	65% (± 5)*	
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±10)*	
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	60 KU (±10)	
	Sjajno	Mat
Nivo sjaja 20° ISO 2813	>70,0 GU	---
Nivo sjaja 60° ISO 2813	>90,0 GU	<4,0 GU
Nivo sjaja 85° ISO 2813	---	<4,0 GU
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-3 sata	
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)	
Pokrivnost po sloju	7-9 m²/L**	
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	100µm (±10)	

* (u zavisnosti od nijanse)

** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Metal 3in1™ Metallized

Antikorozivna boja za metal
sa metalik efektom

PRIPREMA POVRŠINE

» Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka i oštećene boje i dr. U slučaju postojanja zardalih delova, obrusiti površinu odgovarajućim brusnim papirom i ukloniti prašinu.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje narednih 5 dana.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod do 8% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili KRAFT NITRO 1100 za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- » Možete se naneti četkom ili valjkom, ali se preporučuje nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Naneti 2-3 sloja KRAFT METALA 3in1 METALLIZED za postizanje idealnog rezultata, sa debljinom završnog suvog filma većom od 90µm. U priobalnim područjima preporučljivo je prethodno naneti sloj KRAFT RUST BLOCKER za dodatnu zaštitu.
- » Obratiti posebnu pažnju na potpuno premazivanje teških delova, kao što su udubljenja, kako bi se sprečio prodor vlage.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati pre i nakon otvaranja na hladnom mestu, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Obojenu površinu ne treba koristiti bar 48 sati nakon bojenja i ukoliko nije potpuno suva.
- » Obojenu površinu ne treba prati bar 30 dana nakon nanošenja boje.

PAKOVANJE

Dostupno u 6 metalik sjajnih nijansi i u 6 metalik mat nijansi, u posudama od 0,75L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.