

Metal Primer



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
8-10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak,
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE.
2 - 3 sata

Osnovni premaz za
metalne površine

»Doprinosi antikorozivnoj zaštiti

Alkidna podloga na bazi rastvarača visokog kvaliteta za unutrašnje i spoljašnje površine. Pogodno za nanošenje kao podloge na metalne, drvene i druge površine nakon nanetog osnovnog a pre završnog premaza. Doprinosi antikorozivnoj zaštiti, brzo se suši i lako se brusi.

(A/i) (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

»Popunjava i izgladuje nesavršenosti površine

»Poboljšava prijanjanje

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne smole
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,44 g/ml(±0,03)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	70 % (± 5)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	95 KU (±15)
Aplikacija Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	70 KU (±15)
Nivo sjaja @60° ISO 2813	<15.0GU*
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<25.0GU
Indeks beline ASTM E 313-98	79,0 (±3)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	2,0 (±1)
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)
Pokrivnost po sloju	8-10 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	40 - 80 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije. Samo za belu boju

Metal Primer

Osnovni premaz za
metalne površine

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. U slučaju postojanja zardalih delova, obrisiti površinu i ukloniti ostatke. Moko brušenje se preporučuje za pripremu površine, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje isto.

- » **Na nove metalne površine:** Pre nanošenja proizvoda, naneti 1 sloj KRAFT RUST BLOCKER, a zatim 1-2 sloja KRAFT METAL PRIMER.
- » **Na drvenim površinama:** Pre nanošenja proizvoda, naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE za zaštitu od insekata i gljivica, a zatim 1-2 sloja KRAFT METAL PRIMER.
- » **Na zidovima i malterima:** Obrisiti i naneti 1-2 sloja KRAFT METAL PRIMER. Zatim naneti završni premaz.
- » Ostaviti nove površine od maltera ili betona da se potpuno osuše, najmanje 30 dana, pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu. Ukoliko je potrebno, prvo razrediti proizvod dodavanjem 5-10% KRAFT BRUSH SOLVENT ili do 10% KRAFT NITRO 1100 za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Za postizanje idealnog rezultata naneti 1-2 sloja KRAFT METAL PRIMER. Zatim naneti 2 sloja odabranog KRAFT završnog premaza.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pročitati pažljivo uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za dodatne informacije pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.