

Minio



ΑΡΑΙΩΣΗ
5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
17 - 19m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών

» Δεν περιέχει μόλυβδο

» Μακροχρόνια προστασία

» Ισχυρή πρόσφυση

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών νέας τεχνολογίας χωρίς προσθήκη οξειδίου του μολύβδου. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία στο μέταλλο λόγω των ισχυρών νέας γενιάς αντιδιαβρωτικών πρόσθετων που περιέχει και ισχυρή πρόσφυση στις σιδηρούχες επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, διαθέτει εξαιρετικό δούλεμα και καλυπτική ικανότητα.

A/θ (Δ) Ασάφια.

- Οριακή τιμή: 500 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 400 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές Ρητίνες
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.45 g/mL (±0.02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251	73% (±5)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	105 KU (±10)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	75 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<25 GU
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D 5895	1-2 h
Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση	17 - 19 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1-2 στρώσεις)	40-80 μm

* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Minio

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
μεταλλικών επιφανειών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λοιπά υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Χρησιμοποιήστε υγρή μέθοδο και αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

» **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** Πριν εφαρμόσετε την τελική επίστρωση, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις του KRAFT MINIO και αποκαρτάρετε ελαφρώς μετά από τουλάχιστον 16 ώρες

» **Σε βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα σαθρών χρωμάτων και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT MINIO. Μετά από 16 h αποκαρτάρετε ελαφρώς την επιφάνεια με υγρή μέθοδο και εφαρμόστε 2 στρώσεις το κατάλληλο τελικό βερνικόχρωμα της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε τη βαφή προσθέτοντας έως 5% κ.ο. KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT MINIO για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε κεραμιδί σε συσκευασίες των 0,375L, 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

