

Minio



Antikoroziivni osnovni premaz visokih performansi



RAZREĐIVANJE
5%



POKRIVNOST
17-19 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak,
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

» Bez olova

Antikoroziivna podloga visokih performansi za metalne površine, nove tehnologije bez olovnog oksida. Pruža dugotrajnu zaštitu, zahvaljujući svojoj formuli koja sadrži jake antikorozivne aditive nove generacije, kao i snažno prijanjanje na metalnim površinama. Brzo se suši i pruža odličnu pokrivnost, lako brušenje i nivelisanje.

(A/i) (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 400g/L

» Dugotrajna zaštita

» Snažno prijanjanje

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne smole
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,45 g/ml (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	73% (±5)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	105 KU (±10)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	75 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<25 GU
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-2 sata
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa: 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)
Pokrivnost po sloju	17 - 19 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	40 - 80 μm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Minio

Antikorozivni osnovni premaz
visokih performansi

PRIPREMA POVRŠINE

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr. U slučaju postojanja zardalih delova, površinu obrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Za odmašćivanje površine koristiti KRAFT BRUSH SOLVENT. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.
- » **Na novim metalnim površinama:** Naneti 1-2 sloja KRAFT MINIO pre nanošenja završnog premaza i lagano brusiti površinu tek nakon 16 sati.
- » **Na obojenim metalnim površinama:** Ukloniti sve ostatke starih boja i naneti 1-2 sloja KRAFT MINIO. Nakon 16 sati lagano mokro brusiti i naneti 2 sloja odgovarajuće KRAFT email boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Ukoliko je neophodno, prvo razrediti proizvod do 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 1-2 sloja proizvoda KRAFT MINIO za postizanje idealnog rezultata. Zatim naneti 2 sloja odabranog KRAFT završnog premaza.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u terakota nijansi, u posudama od 0,375L, 0,75L i 2,5L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com