

# Multi Primer



RAZREĐIVANJE  
5 - 10%



POKRIVNOST  
10-12 m<sup>2</sup>/L



ALAT ZA PRIMENU  
četka, valjak ili  
bezvazdušni pištolj  
za prskanje



SUSENJE  
1/2 - 1 sat

Univerzalni akrilni osnovni premaz  
na vodenoj bazi

» Sa antikorozivnim  
sredstvom

» Izuzetno prijanjanje  
na bilo koju  
površinu

» Izoluje mrlje

Akrilni adhezioni osnovni premaz na vodenoj bazi, nove tehnologije, sa antikorozivnim zaštitnim svojstvima za metalne površine. Pruža odličnu zaštitu svakoj unutrašnjoj ili spoljašnjoj površini, kao što su gvožđe, aluminijum, nerđajući čelik, bakar, pocinkovani metal, drvo, iverica, MDF, poliester, tvrdi PVC, staklo, pločice, keramika, fiberglas, kao i prethodno obojene površine emajl bojom ili praškastim premazom. Može se naneti i kao završni premaz održavajući svoja svojstva i pružajući odličnu mat završnu obradu. Odlikuje se odličnom pokrivnošću i nivelisanjem, obezbeđujući ravnomernost završnog premaza. Može se ponovo premazati bilo kojom bojom na vodenoj bazi ili na bazi rastvarača.

## Al (WB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 140g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 60g/L

## TEHNIČKI PODACI

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vrsta veziva                                    | Akril                                                  |
| Gustina ISO 2811 @ 25°C                         | 1,22 g/mL (±0,02)*                                     |
| Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251           | 59,5% (±5)*                                            |
| Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C               | 100 KU (±20)                                           |
| Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C | 70 KU (±15)                                            |
| Nivo sjaja @ 60° ISO 2813                       | 20 GU (±8)                                             |
| Indeks beline ASTM E 313-98                     | 88,0 (±2)**                                            |
| Indeks žutosti ASTM E 313-98                    | 0,0 (±1) **                                            |
| Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409            | Klasa: 0<br>(<5% defolijacije na metalnom panelu R-36) |
| Test povlačenja (adhezija) ISO 4624             | >1,0 N/mm <sup>2</sup> (na metalnom panelu R-36)       |
| Pokrivnost po sloju                             | 10-12 m <sup>2</sup> /L***                             |
| Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)    | 40 - 80 µm                                             |

(u zavisnosti od  
za 6) ijenor

\*\*\* U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije

# Multi Primer

Univerzalni akrilni osnovni premaz  
na vodenoj bazi

## PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, bez prašine i ostataka i treba se očistiti pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT. Ukloniti sve ostatke starih boja. Obojene površine treba brusiti odgovarajućim brusnim papirom do glatke završne obrade.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja KRAFT MULTI PRIMER i lagano brusiti.

» **Na obojenim površinama:** Proveriti stabilnost površine. Ukloniti sve postojeće ostatke starih boja i direktno naneti 1 sloj KRAFT MULTI PRIMER. Zatim lagano brusiti.

Kad god je to moguće, preporučuje se mokro brušenje kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.

## UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje narednih 5 dana.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod do 10% vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 1-2 sloja KRAFT MULTI PRIMER-a za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: ½-1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

## UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

## PAKOVANJE

Dostupno u sivoj i beloj boji koja se može tonirati u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja, u posudama od 0,75L i 2,25L.

## UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

**011 360 8440**

## SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.