

Metal 3în1™ Classic



Diluare
0 - 5%



Acoperire
7 - 9 m² / L



Aplicare
trafalet, pensulă
sau
pistol de pulverizare



**Uscare
Superficială**
2 - 3 ore

Vopsea anticorozivă pentru
suprafețe metalice

» Protecție anticorozivă excelentă

Email alchidic de înaltă calitate, pe bază de solvent, pentru suprafețe metalice. Poate fi aplicat direct pe suprafețe metalice ruginite, fără tratarea prealabilă ca acestora cu grund metalic antirugină. Formula sa avansată asigură un grad înalt de protecție contra coroziunii diverselor elemente metalice, noi sau vechi, cum ar fi balustrade, uși de garaj etc, prevenind reparația ruginii. Acest email conferă duritate suprafețelor vopsite și un grad sporit de rezistență la condiții meteorologice nefavorabile și la poluarea atmosferică. Se usucă rapid și uniform, se întinde și se nivelează excelent, formând o peliculă lucioasă, netedă și durabilă în timp, cu un finisaj impecabil.

Acoperitori unicomponenți cu funcție specială A/i (SB).

- Valoare limită COV: 500g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 499 g/L

» Durabilitate ridicată

» Finisaj superior

DATE TEHNICE

Tip liant	Rășini alchidice/PU
Densitate - ISO2811 la 25 °C	0,93-1,21 g/mL*
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251	65% (±10)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15)*
Vâscozitatea la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	65 KU (±10)
Grad de luciuri 20° - ISO 2813	>70,0 GU
Grad de luciuri 60° - ISO 2813	>90,0 GU
Grad de alb - ASTM E 313-98	75,0 (±5)**
Grad de galben - ASTM E 313-98	1,2 (±1,0)**
Timp de uscare (Înregistrator) - ASTM D-5895	1 - 3 ore
Test de adeziune (tăiere încrucișată) - ISO 2409	Clasa: 0 (<5% delaminare pe panoul metalic R-36)
Randament acoperire per strat	7-9m ² /L***
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	100μm (±10μm)

* În funcție de nuanță

** Doar pentru alb.

*** În funcție de nuanță, de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței

Metal 3în1™ Classic

Vopsea anticorozivă pentru suprafețe metalice

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie perfect uscată, solidă și fără urme de praf, impurități și vopsea scorjită. Suprafețele ruginite se șlefuiesc mai întâi cu un smirghel adecvat. Șlefuirea umedă este recomandată, în acest caz, pentru pregătirea suprafeței suport, pentru a preveni prăfuirea și expunerea la praf.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » În caz de se așteaptă timp ploios, evitați să aplicați vopseaua în următoarele 5 zile.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul până la 5% v/v cu KRAFT BRUSH SOLVENT sau cu KRAFT NITRO 1100 pentru aplicare cu un pistolul de pulverizare airless, apoi agitați bine. Pentru scurtarea timpului de uscare și creșterea durității, adăugați până la 8% v/v întăritor KRAFT HARD METAL EXTRA.
- » Puteți aplica produsul cu pensula, cu trafaletul sau cu pistolul de pulverizare airless.
- » Pentru uniformizarea nuanței și a finisajului, este recomandabil să folosiți cutii de vopsea din același lot. În caz că loturile diferă, este recomandabil să amestecați vopselele din cutiile din diversele loturi într-un recipient mai mare.
- » Aplicați 2-3 straturi de KRAFT METAL 3în1 CLASSIC, pentru a obține rezultatul optim, astfel încât grosimea finală a peliculei în stare uscată să fie mai mare de 90μm.
- » Acordați o atenție deosebită vopsirii punctelor sensibile de pe suprafața suport, cum ar fi colțurile și adânciturile, pentru a preveni pătrunderea umezelii și ruginirea.
- » Timpul minim de așteptare până la reaplicare: 24 de ore.
- » Timpul de uscare superficială (uscat la atingere): 2-3 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, mai întâi cu KRAFT BRUSH SOLVENT, apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți bine cutia de vopsea, pentru a o păstra în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați cutia de vopsea, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Suprafața vopsită nu trebuie utilizată mai devreme de 48 de ore de la vopsire și dacă nu este perfect uscată.
- » Suprafața vopsită nu trebuie spălată mai devreme de 30 de zile de la vopsire.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb-lucios și în 14 nuanțe, ambalat în cutii de 0,75L și de 2,5L.

INSTRUCȚIUNI DE PROTEJARE A SĂNĂTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

