

Metal 3în1™ Metallized



Diluare
0 - 8%



Acoperire
7 - 9 m² / L



Aplicare
trafalet, sau
pistol airless



**Uscare
Superficială**
2 - 3 ore

Vopsea anticorozivă pentru
suprafețe metalice

» Protecție anticorozivă excelentă

» Durabilitate ridicată

» Excelent finisaj metalizat

Email de înaltă calitate, pe bază de solvent, pentru suprafețe metalice. Se poate aplica direct pe suprafețe metalice ruginite, fără să fie nevoie să le tratați în prealabil cu grund metalic anticoroziv. Formula sa avansată garantează un grad înalt de protecție anti-coroziune diverselor tipuri de elemente metalice, noi sau vechi, cum ar fi balustrade, uși de garaj etc, prevenind reapariția ruginii. Acest email conferă duritate suprafețelor vopsite, precum și o mai mare rezistență la condiții meteorologice nefavorabile și la poluare atmosferică. Se usucă rapid și uniform, se întinde ușor și se nivelează excelent, formând o peliculă durabilă, mată sau lucioasă, cu un excelent finisaj cu aspect metalizat.

Acoperitori unicompenenți cu funcție specială A/i (SB).

- Valoare limită COV: 500g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 499 g/L

DATE TEHNICE

Tip liant	Rășini alchidice/ poliuretanic	
	Lucios	Mat
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0,93-0,99 g/ml*	1,37-1,45 g/mL
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251-03	65% (±5)*	
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±10)*	
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	60 KU (±10)	
	Lucios	Mat
Grad de luciu, 20° - ISO 2813	>70,0 GU	-
Grad de luciu 60° - ISO 2813	>90,0 GU	<4,0 GU
Grad de luciu 85° - ISO 2813	-	<4,0 GU
Timp de uscare (Înregistrator) - ASTM D-5895	1 - 3 h	
Test de adeziune (tăiere încrucșată)- ISO 2409	Clasa: 0 (<5% delaminare pe panou metalic R-36)	
Randament acoperire per strat	7-9 m ² /L**	
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	100μm (±10)	

* În funcție de nuanță

** În funcție de nuanță, de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

Metal 3în1™ Metallized

Vopsea anticorozivă pentru suprafețe metalice

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie perfect uscată, solidă și fără urme de praf, impurități și vopsea scorjită. Suprafețele ruginite se șlefuiesc cu un șmirghel adecvat, apoi se curăță de praf.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » În caz de se așteaptă timp ploios, evitați aplicarea vopselei în următoarele 5 zile.
- » Vopsiți numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul până la 8% v/v cu KRAFT BRUSH SOLVENT sau cu KRAFT NITRO 1100 pentru aplicare cu un pistol de pulverizare airless, apoi agitați-l bine.
- » Puteți aplica vopseaua cu o pensulă sau cu un trafalet, însă, preferabil ar fi să o aplicați cu un pistol de pulverizare airless.
- » Pentru uniformizarea nuanței și a finisajului, este recomandabil să folosiți cutii de vopsea din același lot. În caz că loturile diferă, este recomandabil să amestecați într-un recipient mai mare vopseaua din cutii provenind din loturi diferite.
- » Aplicați 2-3 straturi de KRAFT METAL 3in1 METALLIZED, pentru a obține efectul ideal, ținând cont de faptul că grosimea peliculei finale în stare uscate trebuie să fie mai mare de 90μm. În zonele geografice costiere este recomandabil să tratați în prealabil suprafața suport cu un strat de KRAFT RUST BLOCKER, pentru un plus de protecție.
- » Acordați o atenție deosebită acoperirii perfecte cu vopsea a punctelor sensibile de pe suprafața suport, cum ar fi adânciturile, pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- » Timpul minim de așteptare până la reaplicare: 24 de ore.
- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 2-3 ore, la o temperatură de la 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați vopseaua la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, mai întâi cu KRAFT BRUSH SOLVENT, apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți bine cutia după utilizare, pentru a menține restul de vopsea în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați cutia, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Suprafața vopsită se poate folosi numai după 48 de ore de la vopsire și numai dacă vopseaua este complet uscată.
- » Suprafața vopsită se poate spăla după 30 de zile de la vopsire.

AMBALARE

Produsul este disponibil în 6 nuanțe metalizate lucioase și 6 nuanțe metalizate mate, ambalat în recipiente de 0,75L.

INSTRUCȚIUNI DE PROTEJARE A SĂNĂTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

