

Metal Primer



Diluare
5 - 10%



Acoperire
8 - 10 m²/L



Aplicare
perie, trafalet,
pistol airless



Uscare
2 - 3 ore

Substrat pentru suprafețe
metalice

» Contribuie la protecția anticorozivă

» Umple suprafața și netezește imperfecțiunile

» Îmbunătățește aderența

Substrat alchidic pe bază de solvent, de înaltă calitate, pentru suprafețe interioare și exterioare. Potrivit pentru acoperirea suprafețelor din metal, lemn și a altor suprafețe, după grunduire și înainte de aplicarea stratului de finisare. Contribuie la protecția anticorozivă a suprafeței; se uscă rapid și se șlefuiește ușor.

Acoperitori unicompenți cu funcție specială A/i (SB)

- Valoare limită COV 500g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizat: 499 g/L

DATE TEHNICE

Tip liant	Rășini alchidice
Densitate - ISO2811 la 25 °C	1,44 g/mL (±0,03)
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251-03	70% (±5)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	95 KU (±15)
Vâscozitatea la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Grad de luciuri 60° - ISO 2813	<15,0GU*
Grad de luciuri 85° - ISO 2813	<25,0GU
Grad de alb - ASTM E 313-98	79,0 (±3)
Grad de galben - ASTM E 313-98	2,0 (±1)
Test de adeziune (tăiere încrucișată) - ISO 2409	Clasa: 0 (<5% delaminare pe panoul metalic R-36)
Randament acoperire per strat	8-10 m ² /L*
Grosimea recomandată a filmului uscat (1-2 straturi)	40-80μm

* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței. Doar pentru alb.

Metal Primer

Substrat pentru suprafețe metalice

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi tratată trebuie să fie perfect uscată și fără urme de praf, grăsimi, reziduuri, vopsea scorojită etc. Suprafețele ruginite se șlefuiesc cu un șmirghel adecvat. Șlefuirea umedă este recomandată pentru pregătirea suprafeței suport, pentru a preveni prăfuirea și expunerea la praf.

- » **Pe suprafețe metalice noi:** Aplicați în prealabil 1 strat de KRAFT RUST BLOCKER, înainte de aplicare, apoi 1-2 straturi de **KRAFT METAL PRIMER**.
- » **Pe suprafețe din lemn:** Amorsați cu 1 strat de **KRAFT WOOD CARE**, pentru protecție împotriva insectelor și ciupercilor, înainte de aplicare, și apoi 1-2 straturi de **KRAFT METAL PRIMER**.
- » Pe pereți și tencuieli: Șlefuiți suprafața și apoi aplicați 1-2 straturi de **KRAFT METAL PRIMER**. Apoi aplicați stratul de finisaj.
- » Lăsați suprafețele noi, din tencuială sau din beton, să se usuce complet timp de cel puțin 30 de zile, înainte de aplicarea vopselei.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Produsul este gata de utilizat. Dacă este necesar, mai întâi diluați produsul adăugând 5-10% v/v KRAFT BRUSH SOLVENT sau până la 10% v/v KRAFT NITRO 1100 pentru aplicare cu un pistol de pulverizare airless, apoi amestecați bine.
- » Puteți aplica cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Aplicați 1-2 straturi de KRAFT METAL PRIMER, pentru un rezultat optim. Apoi aplicați 2 straturi din produsul de finisare KRAFT ales.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Timpul minim de așteptare până la reaplicare: 24 de ore.
- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 2-3 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, mai întâi cu KRAFT BRUSH SOLVENT, apoi cu apă caldă și săpun.

Închideți bine recipientul după utilizare, pentru a menține restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în recipiente de 0,75 L și de 2,5 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

