

Minio



Diluare
5%



Acoperire
17 - 19 m²/L



Aplicare
perie, trafalet,
pistol airless



Uscare
1 - 2 ore

Grund anticoroziv de înaltă performanță

» Fără plumb

» Protecție de lungă durată

» Aderență puternică

Substrat anticoroziv de înaltă performanță pentru suprafețe metalice, dezvoltat cu o tehnologie avansată, fără oxizi de plumb. Asigură protecție de lungă durată, datorită formulei sale speciale, care conține aditivi anticorozivi foarte puternici, de ultimă generație, precum și o superaderență pe suprafețele metalice. Se usucă rapid și formează o peliculă netedă și uniformă.

Acoperitori unicompenți cu funcție specială A/i (SB)

- Valoare limită COV 500g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizat: 400 g/L

DATE TEHNICE

Tip liant	Rășini alchidice
Densitate - ISO2811 la 25 °C	1,45 g/mL (±0,02)
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251	73% (±5)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	105 KU (±10)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	75 KU (±15)
Grad de luciuri 60° - ISO 2813	<25 GU
Timp de uscare (Înregistrator) - ASTM D-5895	1 - 2 h
Test de adeziune (tăiere încrucișată) - ISO 2409	Clasa: 0 (<5% delaminare pe Panou metalic R-36)
Test de adeziune (tăiere încrucișată) - ISO 2409	Clasa: 0 (<5% delaminare pe panoul metalic R-36)
Randament acoperire per strat	17 - 19 m ² /L*
Grosimea recomandată a filmului uscat (1-2 straturi)	40-80 μm

* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței.

Minio

Grund anticoroziv de înaltă performanță

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de praf, reziduuri, vopsea scorjită etc. În cazul zonelor ruginite, șlefuiți suprafața cu șmirghel adecvat. Pentru a îndepărta grăsimea, utilizați KRAFT BRUSH SOLVENT. Șlefuirea umedă este recomandată pentru pregătirea suprafeței, pentru a preveni formarea prafului și expunerea la praf.

- » **Pe suprafețe metalice noi:** Aplicați 1-2 straturi de **KRAFT MINIO**, înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, și șlefuiți ușor după cel puțin 16 ore.
- » **Pe suprafețele metalice vopsite:** Îndepărtați toate resturile de vopsea veche și aplicați apoi 1-2 straturi de **KRAFT MINIO**. După 16 ore, șlefuiți ușor, în regim umed, și aplicați 2 straturi din emailul KRAFT potrivit.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Dacă este necesar, mai întâi diluați produsul până la 5% v/v cu KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Puteți aplica produsul cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Aplicați 1-2 straturi de KRAFT MINIO, pentru un rezultat ideal. Apoi aplicați 2 straturi din produsul de finisare KRAFT ales.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Timpul minim de așteptare până la reaplicare: 16 ore.
- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore la, o temperatură de 25°C și la o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, mai întâi cu KRAFT BRUSH SOLVENT, apoi cu apă caldă și săpun.

Închideți bine recipientul după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în nuanța roșu-cărămiziu, ambalat în recipiente de 0,375L, 0,75L și de 2,5L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

