

Multi Primer



Diluare
5 - 10%



Acoperire
10 - 12 m²/L



Aplicare
perie, trafalet sau
pistol airless



Uscare
½ - 1 ore

Grund acrilic pe bază de apă
pentru suprafețe multiple

» Cu inhibitor de
coroziune

» Aderență excepțională
la orice suprafață

» Izolație excelentă
contra petelor

Grund acrilic superaderent, pe bază de apă, dezvoltat cu o tehnologie nouă, cu inhibitor anticoroziune, destinat tratării suprafețelor metalice. Asigură protecție excelentă oricărui tip de suprafețe interioare sau exterioare, cum ar fi suprafețe din fier, aluminiu, oțel inoxidabil, cupru, suprafețe zincate și din zinc, suprafețe din lemn, PAL, MDF, poliester, PVC dur, sticlă, gresie, ceramică, fibră de sticlă, precum și suprafețe deja vopsite cu email sau cu vopsea pulbere. Poate fi folosit și ca strat de finisare, menținându-și și în acest caz proprietățile și realizând un finisaj semimat impecabil. Se întinde și se nivelează foarte ușor, având un randament de acoperire excelent și garantând aplicarea perfect uniformă a stratului de deasupra. Poate fi acoperit cu orice vopsea 1K pe bază de apă sau pe bază de solvent.

Acoperitori unicomponenți cu funcție specială A/i (WB)

- Valoare limită COV 140 g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizat: 60 g/L

DATE TEHNICE

Tip liant	acrilic
Densitate - ISO2811 la 25 °C	1,22 g/mL (±0,02)*
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251	59,5% (±5)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	100 KU (±20)
Vâscozitatea la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Grad de luciuri 60° - ISO 2813	20 GU (±8)
Grad de alb - ASTM E 313-98	88,0 (±2)**
Grad de galben - ASTM E 313-98	0,0 (±1) **
Test de adeziune (tăiere încrucișată) - ISO 2409	Clasa 0: (<5% delaminare pe panou metalic R-36)
Rezistență la smulgere (test de aderență) - ISO 4624	>1,0 N/mm ² (pe panou metalic R-36)
Randament acoperire per strat	10-12 m ² /L***
Grosimea recomandată a filmului uscat (1-2 straturi)	40-80μm

* În funcție de nuanță

** Doar pentru alb

*** În funcție de nuanță, de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

Multi Primer

Grund acrilic pe bază de apă pentru suprafețe multiple

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi grunduită trebuie să fie uscată și fără urme de praf și reziduuri, și să fie curățată în prealabil cu KRAFT BRUSH SOLVENT. Îndepărtați toate resturile de vopsea veche. Suprafețele vopsite trebuie șlefuite cu un șmirghel adecvat, până devin mate.

- » **Pe suprafețe noi:** înainte de aplicarea stratului superior, aplicați 1-2 straturi de **KRAFT MULTI PRIMER** și șlefuiți ușor.
- » **Pe suprafețe vopsite:** verificați stabilitatea suprafeței. Îndepărtați toate resturile de vopsea veche și aplicați direct 1 strat de **KRAFT MULTI PRIMER**. Apoi șlefuiți ușor.
- » **Acolo unde este posibil, șlefuirea umedă** este metoda recomandată, pentru a preveni formarea prafului și expunerea la praf.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » În caz de ploaie iminentă, evitați aplicarea produsului în următoarele 5 zile.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul cu apă până la 10% v/v și amestecați bine.
- » Puteți aplica produsul cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Aplicați 1-2 straturi de KRAFT MULTI PRIMER, pentru un rezultat ideal.
- » Timp minim de așteptare până la reaplicare: 24 de ore.
- » Timp de uscare superficială (la atingere): ½-1 oră, la o temperatură de 25°C și la 50% umiditate relativă.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

Curățați uneltele de vopsit cu apă caldă și săpun, imediat după utilizare.

Închideți bine recipientul după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culorile gri și alb și poate fi colorat cu sistemul de nuanțare KRAFT INSPIRED COLOR. Produsul este ambalat în recipiente de 0,75L și de 2,25L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

