

Pool Care



RAZREĐIVANJE
5 - 10% sa
NITRO 1100



POKRIVNOST
8 - 10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Jednokomponentna
boja za bazen

»Jednostavna primena

»Otpornost na UV zračenje i ispraškavanje

»Otpornost na vodu i hemikalije

»Snažno prianjanje na beton

Jednokomponentna boja specijalne formule, pogodna za direktno nanošenje na bazene i fontane od betona ili cementnog maltera. Lako se nanosi i brzo se suši. Odlikuju je visoke performanse u pogledu stvaranja tvrdog, ali i elastičnog filma, kao i zaštite od UV zračenja. Takođe je otporna na trajno naprezanje izazvano vodom kao i na rast buđi i gljivica na površini bazena. Konačno, pruža veoma dobre performanse u pogledu dodira sa hlornim i hemijskim rastvorima za bazene.

Al (SB) Jednokomponentni premazi.

- VOC granična vrednost: 500 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,47 g/ml (±0,04)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	100 KU (±10)
Nivo sjaja 60° ISO 2813	< 21 GU
Pokrivnost po sloju	8-10 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	100 µm (±10)

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Pool Care

Jednokomponentna boja za bazen

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva (granica vlažnosti <4%), čista, bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

- » Na novoizgrađenim bazenima od betona ili cementnog maltera očistiti površinu rastvorom hlorovodonične kiseline 10% , oprati sapunastom vodom i ostaviti da se potpuno osuši.
- » Naneti tek nakon 28 dana od izgradnje konstrukcije.
- » Na prethodno obojenim površinama ukloniti stare boje pomoću rastvarača ili mehaničkim sredstvima kako bi se osiguralo pravilno prijanjanje boje.
- » Koristiti KRAFT STRONG REPAIR 84 za popunjavanje šupljina, pukotina i drugih oštećenih delova.
- » Za zaštitu od negativnih tenzija naneti 2 sloja KRAFT HYDROGUARD FLEX unakrsno. Ojačati ivice površine pomoću KRAFT HYDROGUARD NET antialkalne mrežice za ojačanje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja koristeći mešač pri maloj brzini obrtaja dok ne postane homogena smesa.
- » Za postizanje najboljeg rezultata naneti 2 sloja KRAFT POOL CARE. Održavati debljinu sloja ispod 120 mm, kako bi se izbeglo stvaranje plikova, mehurića ili odvajanje boje.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Razređivanje:
 - Prvi sloj: 5-10% sa KRAFT NITRO SOLVENT 1100
 - Drugi i treći sloj: 0-5% sa KRAFT NITRO SOLVENT 1100
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Vreme do potpunog stvrdnjavanja: 7 dana.
- » Upotreba ili bilo koji rad u bazenu (punjenje vodom) dozvoljeni su tek nakon potpunog stvrdnjavanja boje. Za zatvorene bazene potrebno je više vremena zbog sporijeg isparavanja sadržanih rastvarača.

- » Ne primenjivati na temperaturama (podloge i atmosfere) ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Preporučuje se izbegavanje nanošenja pod direktnom izloženošću sunčevoj svetlosti.
- » U slučaju očekivane kiše, ne primenjujte narednih 4 - 6 sati.
- » U slučajevima prekomernog hlorisanja, efekat promene boje može biti ubrzan.

UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda uz pomoć KRAFT NITRO SOLVENT 1100.
- » U slučaju visoke površinske temperature >55°C, materijal ima tendenciju da smekša. Zaštititi ivice oko bazena koje su direktno izložene suncu, nanošenjem dvokomponentnog PU bezbojnog laka na bazi rastvarača.

PAKOVANJE

Dostupno u plavoj i beloj boji, u posudama od 3L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.