

Pool Epoxy



RAZREĐIVANJE
8-12% sa
NITRO 2000



POKRIVNOST
6 - 8 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
2 -3 sata

Dvokomponentna epoksidna
boja na bazi rastvarača za
bazene

» **Snažno
prianjanje na
beton**

» **Otpornost na
morsku vodu i
hlor**

» **Lako brušenje, idealno
nivelisanje i brzo sušenje**

KRAFT POOL EPOXY je dvokomponentna epoksidna boja na bazi rastvarača pogodna za betonske građevinske površine, kao što su rezervoari i bazeni. Lako se nanosi i odlikuje je otpornost na ekstremne temperature i trenja, kao i otpornost na hemikalije, proizvode sa hlorom, vodu, morsku vodu i ulja za zaštitu od sunca.

Alj (SB) Dvokomponentni premazi za posebnu primenu kao što su podovi.

- VOC granična vrednost: 500 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Boja	Bela/plava
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,31 g/ml (±0,02) (A+B)
Viskoznost ASTM D 652-05 pri 25°C	95 KU (±10)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	> 90%
Odnos mešanja	3:1 po zapremini
Vreme upotrebljivosti	6 - 8 sati
Pokrivnost po sloju	6 - 8 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	80 µm (±10)

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Pool Epoxy

Dvokomponentna epoksidna
boja na bazi rastvarača za
bazene

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva (granica vlažnosti <4%), čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

- » **Na novim površinama od betona ili cementnog maltera** naneti ne ranije od 28 dana nakon izrade površine. Koristiti KRAFT STRONG REPAIR 84 za popunjavanje šupljina, pukotina i drugih oštećenih delova.
- » Za zaštitu od negativnih naprezanja naneti 2 sloja KRAFT HYDROGUARD FLEX unakrsno. Ojačati ivice primenom KRAFT HYDROGUARD NET antialkalne mrežice za ojačanje.
- » Ne koristiti silikonske proizvode.
- » **Na prethodno obojenim površinama** ukloniti stare boje upotrebom rastvarača ili mehaničkim sredstvima. Ako je prethodna boja dvokomponentni materijal u dobrom stanju, samo obrusiti lagano brusnim papirom.
- » **Sjajne površine** treba brusiti brusnim papirom kako bi se osiguralo dobro prijanjanje boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nanošenja dobro promešati komponente A i B, u naznačenom omeru mešanja, koristeći mešač pri maloj brzini obrtaja dok smesa ne postane homogena.
- » Na obojene površine sa čvrstom podlogom naneti 2 sloja KRAFT POOL EPOXY.
- » Na novim površinama: Naneti 3 sloja KRAFT POOL EPOXY.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Razređivanje:
 - Prvi sloj: 10-12% sa KRAFT NITRO SOLVENT 2000
 - Drugi ili treći sloj: 8-10% sa KRAFT NITRO SOLVENT 2000
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Maksimalno vreme do ponovnog nanošenja: 2 dana.
- » Vreme potpunog stvrdnjavanja: 7 dana.
- » Upotreba ili bilo koji rad u bazenu (punjenje vodom) dozvoljeni su tek nakon potpunog stvrdnjavanja boje. Za zatvorene bazene biće potrebno više vremena, zbog sporijeg isparavanja sadržanih rastvarača.

» Dobro promešati pre i tokom nanošenja.

- » Niže temperature i veća vlažnost će produžiti vreme stvrdnjavanja, dok će obrnuti uslovi skratiti vreme stvrdnjavanja.
- » Izbegavati nanošenje veoma debelih slojeva, jer se u suprotnom mogu pojaviti plikovi, mehurići ili ljuštenje boje.
- » Ne primenjivati na temperaturama (podloge i atmosfere) ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti 65% ili višoj.
- » U slučaju očekivane kiše, ne primenjujte narednih 4-6 sati.
- » Zbog prirode same boje, direktno i kontinuirano izlaganje UV zračenju može vremenom izazvati efekat ispraškavanja (kredanja).
- » U slučajevima prekomernog hlorisanja, visoke koncentracije algicida ili promene normalne pH vrednosti (7-7,6), efekat ispraškavanja može se ubrzati.

UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 2000.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i plavoj boji, u pakovanjima od 3L i 9L (A+B).

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.