

Powder Bond



ΑΡΑΙΩΣΗ
100 - 300%
ως αστάρι



ΑΠΟΔΟΣΗ
20 - 40 m²/L
ως αστάρι



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless
ως αστάρι



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

Βελτιωτικό πρόσθετο
σε μείγματα τσιμεντοκονιαμάτων

» Ενισχύει την πρόσφυση & την αδιαβροχοποίηση των τσιμεντοκονιαμάτων

Συμπολυμερές γαλάκτωμα που λειτουργεί ως βελτιωτικό πρόσθετο σε μείγματα τσιμεντοκονιαμάτων, όπως στόκοι σπατουλαρίσματος, σοβάδες, τσιμεντοκονίες, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά υλικά κ.α. Η χρήση του KRAFT Powder Bond, προσδίδει στο μίγμα αυξημένες αντοχές σε τριβή, μηχανική καταπόνηση, χημικές προσβολές και απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Βελτιώνει την εργασιμότητα, την πρόσφυση του υγρού μείγματος, τη συγκολλητική του ικανότητα, την υδατοστεγανότητα και την ευκαμψία του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι σε τσιμεντοειδή υποστρώματα πριν την εφαρμογή στεγανωτικών υλικών σε ταράτσες και θεμέλια οικοδομών.

» Υψηλή ελαστικότητα

» Αποτρέπει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Γαλακτώδες παχύρευστο υγρό
Πυκνότητα ISO 2811	1.01 g/mL (± 0.02)
pH	9.0 (±1)
Αναλογία Ανάμιξης με Τσιμεντοκονιάματα	~ 1 L ανά 20 Kg Τσιμεντοκονιάματος

Powder Bond

Βελτιωτικό πρόσθετο
σε μείγματα τσιμεντοκονιαμάτων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια εφαρμογής απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρές βαφές κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή - Αναμείξεις Μειγμάτων με Τσιμεντοκονιάματα

- » Σε καθαρό δοχείο που περιέχει KRAFT POWDER BOND με νερό, προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση (με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα, σε αργές στροφές) το τσιμεντοκονίαμα.
- » Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση όταν το μείγμα γίνει ομοιογενές χωρίς σβώλους.
- » Το ομογενοποιημένο μείγμα θα πρέπει να αναδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην απαιτηθεί επιπλέον προσθήκη νερού.

Εφαρμογή ως αστάρι

- » Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο.
- » Αραίωση 100% - 300%.
- » Απόδοση: 20-40m²/lt, αναλόγως της αραίωσης και της απορροφητικότητας του υποβάθρου.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή άνω των 35°C και σχετική υγρασία 80%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συνιστάται ο καθαρισμός των εργαλείων με νερό πριν το υλικό στεγνώσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 1L και 4L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

