

# Powder Bond



### Diluare

100-300%  
când este utilizat  
ca amorsă



### Acoperire

20 - 30 m<sup>2</sup>/Kg  
ca amorsă



### Aplicare

pensulă, rolă sau  
pistol de pulverizare  
fără aer pentru  
aplicare amorsă

Aditiv copolimeric special pentru  
îmbunătățirea proprietăților  
mortarelor pe bază de ciment

» Îmbunătățește aderența  
și impermeabilizarea  
mortarelor de ciment

» Creșterea rezistenței,  
elasticității și etanșării

» Reduce crăpăturile  
» Previne contracția

**POWDER BOND** este o emulsie copolimerică specială care îmbunătățește semnificativ proprietățile mortarelor de ciment, cum ar fi șapele, mortarele de netezire și reparare și adezivii pentru plăci ceramice. Crește aderența la orice substrat. Îmbunătățește elasticitatea și impermeabilitatea, prevenind contracția și crăpăturile fine în șape și acoperiri. De asemenea, îmbunătățește retenția de apă și lucrabilitatea și protejează betonul proaspăt împotriva deshidratării premature. De asemenea, poate fi utilizat ca amorsă pentru vopsele și materiale de impermeabilizare a acoperișurilor și în principal pentru impermeabilizarea materialelor de fundație în construcții.

#### A/h (WB) Grunduri de aderență

- Valoarea limită a COV: 30g/L.
- Conținutul maxim de COV în g/l al produsului gata pentru utilizare: 29g/L

#### DATE TEHNICE

Densitate ISO2811 @ 25°C	1,01g/mL (±0,02)
Diluare cu apă (ca amorsă)	100 - 300%
Acoperire ca amorsă	20 - 30 m <sup>2</sup> /Kg*
Amestec în mortarele tradiționale de ciment	2,5 - 5,0 Kg la 50Kg de ciment
Amestec în adezivii pentru plăci	1,0 - 2,0 Kg la 50Kg de produs
Amestec în mortarele hidroizolante	1,0 - 2,0 Kg la 25Kg de produs

# Powder Bond

Aditiv copolimeric special pentru  
îmbunătățirea proprietăților  
mortarelor pe bază de ciment

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pregătiți suprafața înainte de utilizare. Pentru a asigura o aderență bună, suprafața trebuie să fie curată, uscată și lipsită de orice materiale defecte sau cu aderență slabă, murdărie, grăsimi și săruri etc. Pentru orice reparații necesare pentru pregătirea corespunzătoare a substratului, selectați materialele de reparații adecvate din linia de produse KRAFT Paints.

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pentru aplicare - Amestecuri cu mortare de ciment:

- » Într-un recipient curat care conține **KRAFT POWDER BOND** cu apă, se adaugă mortarul de ciment amestecând constant (la viteze mici, cu un mixer).
- » În mortarele de ciment tradiționale, adăugați 2,5-5,0 kg la 50 kg de ciment.
- » În adezivii pentru plăci și mortarele hidroizolante, adăugați 1,0-2,0 kg la 25 kg de produs. Se amestecă bine timp de cel puțin 3-4 minute, până când amestecul este omogen, fără cocloașe. Apoi, produsul este gata de utilizare.
- » Amestecul trebuie omogenizat la intervale regulate, astfel încât să nu fie nevoie de apă suplimentară.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 10°C și peste 35°C, precum și la o umiditate relativă de peste 80%.

Pentru aplicare ca amorsă:

- » Pentru a evita exfolierea și formarea peliculei, utilizați niveluri scăzute de diluare pe substraturile poroase și niveluri mai ridicate de diluare pe substraturile mai puțin poroase.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 10°C și peste 35°C, precum și la niveluri de umiditate relativă de peste 80%.

## INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

Curățați imediat uneltele după utilizare. Spălați uneltele cu apă caldă și săpun sau detergent împreună cu reziduurile de produs. Este recomandat să curățați uneltele cu apă înainte ca materialul să se usuce.

## AMBALARE

Este disponibil sub formă de lichid lăptos transparent în ambalaje de 1Kg, 4Kg și 18Kg.

## SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

**Telefon Centrul de informare toxicologică:**

**+021/318 36 06 int. 104**

## DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de lumina directă a soarelui și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.



11/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DISCLAIMER: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

**DRUCKFARBEN ROMANIA**

Str. Atomiștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)