

Powder Bond



RAZREĐIVANJE
100-300% kada se koristi kao osnovni premaz



POKRIVNOST
20 – 30 m²/kg kao osnovni premaz



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili bezvazdušni pištolj za prskanje

Kopolimerni emulzioni ojačivač za suve smese maltera

» **Poboljšava prijanjanje i vodootpornost cementnih maltera**

» **Uvećava otpornost, elastičnost i zaptivanje**

» **Smanjuje pucanje**
» **Sprečava skupljanje**

POWDER BOND je specijalna kopolimerna emulzija koja značajno poboljšava svojstva cementnih maltera poput podne košuljice, maltera za zaglađivanje i popravku, kao i lepkova za pločice. Povećava prijanjanje na bilo koju podlogu. Poboljšava elastičnost i vodootpornost, sprečava skupljanje i stvaranje pukotina na košuljici i premazima. Takođe, poboljšava zadržavanje vode, obradivost i štiti svež beton od prevremene dehidracije. Može se koristiti i kao osnovni premaz za boje i krovne hidroizolacione materijale, a posebno za hidroizolaciju materijala koji se ugrađuju u temelje.

Vezujući osnovni premazi A/h (WB).

- Granična vrednost VOC: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 29g/L

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO2811 pri 25°C	1,01g/mL (±0,02)
Razređivanje vodom (kao prajmer)	100-300 %
Pokrivnost kao prajmer	20 – 30 m ² /kg*
Smeša u tradicionalnim cementnim malterima	2,5 – 5,0 kg na 50 kg cementa
Smeša u lepkovima za pločice	1,0 – 2,0 kg na 25 kg proizvoda
Smeša u hidroizolacionim malterima	1,0 – 2,0 kg na 25 kg proizvoda

Powder Bond

Kopolimerni emulzioni ojačivač za suve smese maltera

PRIPREMA POVRŠINE

Pripremiti površinu pre primene. Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti čista, suva i bez oštećenih i slabo prijanjajućih materijala, prljavštine, masnoća i soli i dr. Za sve neophodne popravke za pravilnu pripremu podloge, odabrati odgovarajuće reparaturne materijale iz asortimana KRAFT Paints.

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Za primenu - Mešanje smesa sa cementnim malterima:

- » U čistu posudi koja sadrži KRAFT POWDER BOND sa vodom, cementni malter se dodaje uz stalno mešanje (električnim mešačem pri malim brzinama obrtaja).
- » U uobičajene cementne maltere dodati 2,5-5,0kg proizvoda na 50kg cementa.
- » U lepkove za pločice i hidroizolacione maltere dodati 1,0-2,0 kg proizvoda na 25 kg. Dobro mešati najmanje 3-4 minuta, dok smesa ne postane homogena, bez grudvica. Tada je smesa spremna za upotrebu.
- » Homogenu smesu treba mešati u redovnim intervalima tako da nije potrebno dodavati vodu.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C i iznad 35°C, kao i iznad 80% relativne vlažnosti vazduha.

Za nanošenje kao osnovnog premaza:

- » Da bi se izbeglo stvaranje membrane i suvog filma, koristiti niže procentualne nivoe razređivanja na poroznim podlogama i više procentualne nivoe razređivanja na manje poroznim podlogama.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C i iznad 35°C, kao i na nivoima relativne vlažnosti iznad 80%.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

Odmah očistiti alat nakon upotrebe. Oprati alat toplom vodom i sapunom ili deterdžentom, zajedno sa ostacima proizvoda. Preporučuje se čišćenje alata vodom pre nego što se materijal osuši.

PAKOVANJE

Dostupno u pakovanjima od 1 kg, 4 kg i 18 kg, u obliku prozime mlečne tečnosti.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.