

Powderfine Ready-Mix & Fill



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-7%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1Kg/m²/ στρώση
πάχους 0,5mm



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
σπάτουλα
ή πιστόλι
airless ή ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 4 ώρες

Έτοιμος, υπέρλεπτος, ακρυλικός,
γεμιστικός στόκος σπατουλαρίσματος

» Έτοιμος προς χρήση

» Τρίβεται και στρώνεται πολύ εύκολα

» Γεμιστικές ιδιότητες

Έτοιμος προς χρήση παστωδης υπέρλεπτος ακρυλικός γεμιστικός στόκος σπατουλαρίσματος. Ιδανικός για εξομάλυνση εσωτερικών μεγάλων επιφανειών. Είναι ιδανικός για τοιχοποιία, γυψοσανίδες ή οροφές από σοβά ή μπετόν. Δουλεύεται πολύ εύκολα, προσδίδοντας εξαιρετική καλυπτικότητα και λείο ομοιόμορφο φινιρίσμα. Παρουσιάζει ξεκούραστο τρίψιμο χωρίς πολύ σκόνη. Επαναχρησιμοποιείται και επαναβαφεται με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @25°C	1.71 g/mL(±0.04)
Στερεά κ.β ISO 3251-03	71% (±3)
Ιξώδες (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO2555	32.000 m.Pas (±7000)
Συνεκτικότητα - Τράπεζα εξάπλωσης Haegermann EN1015 @25°C	15,5cm (±1)
pH	8,7 (±0,5)
Κατανάλωση	1kg/m ² /0.5mm

Powderfine Ready-Mix & Fill

Έτοιμος, υπέρλεπτος, ακρυλικός,
γεμιστικός στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, λεία, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λάδια λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

Τυχόν υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια, πρέπει να επιδιορθωθούν πριν την εφαρμογή.

» Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: χρησιμοποιείστε το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Κατάλληλο εργαλείο εφαρμογής είναι η σπάτουλα ή το πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT POWDERFINE READY-MIX & FILL. Προ-τείνεται πάχος 0,5-2mm σε δύο στρώσεις σε σταθερές επιφάνειες.
- » Σε περίπτωση εφαρμογής με ρολό, αραιώστε 5-7% με νερό. Μόλις εφαρμόζεται διαδοχικά στρώνεται το υλικό με μία σπάτουλα.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2 – 4 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4 – 5 ώρες.
- » Χρόνος τριψίματος: Μετά 3 – 4 ώρες με γυαλόχαρτο Νο200.
- » Ασταρώνεται απαραίτητα με με ακρυλικό αστάρι KRAFT HAFT ή με KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο τον παγετό και την υγρασία.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 5kg και 18kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
25 DoP No 04.05 Powderfine Ready Mix & Fill EN 13963:2014 Type 3A - Jointing of gypsum boards	
Reaction to fire - R2F	A2-s1,d0
Flexural strength - F	> 51N
Dangerous substances - DS	See SDS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

11/25 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 e-mail: paints.orders@druckfarben.gr