

Powderfine Ready-Mix & Fill



DILUARE
0-7%



CONSUM
1Kg/m² per
strat de 0,5 mm
grosime



APLICARE
spatulă sau
pistol airless
sau trafalet



USCARE
2 - 4 ore

Glet acrilic gata de utilizare, ultrafin,
pentru umplere și finisare

» Gata de utilizare

Glet acrilic pastă, gata de utilizare, ultrafin, pentru umplere și finisare. Ideal pentru netezirea suprafețelor interioare mari. Potrivit pentru zidărie, plăci de gips-carton, tencuială sau tavane din beton și se aplică foarte ușor, oferind acoperire excelentă și un finisaj neted și uniform. Se șlefuieste ușor, cu producție redusă de praf. Material reutilizabil, se poate vopsi cu lavabile sau emailuri pe bază de apă.

» Aplicare și șlefuire ușoară

» Proprietăți excelente de umplere

DATE TEHNICE

Densitate ISO 2811 @25°C	1.71 g/mL(±0.04)
Conținut de solide w/w ISO 3251-03	71% (±3)
Vâscozitate (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	32.000 m.Pas (±7000)
Determinarea consistenței prin masa de curgere Haegermann EN 1015 @ 25°C	15.5 cm (±1)
pH	8.7 (±0.5)
Consum	1kg/m ² /0.5mm

Powderfine Ready-Mix & Fill

Glet acrilic gata de utilizare, ultrafin, pentru umplere și finisare

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie netedă, uscată, curată și lipsită de praf, grăsimi, reziduuri, vopsea sau lac exfoliat etc. Orice fisuri capilare existente trebuie reparate înainte de aplicare.

» **Pe suprafețele care necesită reparații:** folosiți materialul de reparație KRAFT adecvat.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Unealta potrivită: spatulă/cură sau pistol airless
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT POWDERFINE READY-MIX & FILL. Se recomandă aplicarea în grosimi de 0,5 – 2 mm în două straturi.
- » Când se aplică cu trafaletul, diluați 5-7% cu apă de la robinet. Ulterior, neteziți cu o spatulă.
- » Timp de uscare la suprafață: 2 – 4 ore la 25°C și RH 50% (timpul de uscare crește în condiții reci/umede).
- » Timp minim de reacoperire: 4 – 5 ore.
- » Timp de șlefuire: după 3 – 4 ore cu hârtie abrazivă nr. 200.
- » Înainte de aplicarea stratului final utilizați i grund acrilic KRAFT HAFT
Șsau KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Evitați aplicarea la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și umiditate relativă peste 60%.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați-l înainte și după deschidere într-un loc răcoros și ferit de soare, îngheț și umiditate.
- » Curățați imediat uneltele cu apă caldă și detergent.

AMBALARE

Disponibil în culoarea alb, în recipiente de 5 kg și 18 kg.

INFORMAȚII DE SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ ȘI MEDIU

Citiți eticheta înainte de utilizare.

Pentru informații suplimentare consultați Fișa de Securitate a Materialului.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021 318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul înainte și după deschidere la temperaturi între 5°C și 35°C, ferit de razele directe ale soarelui și ploaie, pentru maximum 24 luni de la data producerii. Păstrați recipiente închise ermetic când nu sunt utilizate.

 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 ΣΟΚΡΑΤΗΣ, Greece
23 DoP Nr 04.04 Powderfine Ready Mix & Fill EN 13963 Type 3A - Îmbinarea plăcilor de gips-carton	
Reacția la foc - R2F	A2-s1,d0
Rezistență la încovoierie - F	> 51N
Substanțe periculoase - DS	Vezi SDS

SISTEME CERTIFICATE

ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

12/25 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE REFERITOARE LA ACEST PRODUS

2/2

DISCLAIMER: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată.

Totuși, informațiile sunt considerate orientative și trebuie analizate în fiecare caz în raport cu condițiile specifice de aplicare. Astfel, adecvarea fiecărui produs trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului www.kraftpaints.com, precum și după contactarea departamentului tehnic, dacă este necesar. Compania garantează doar calitatea produsului, iar utilizatorul este responsabil exclusiv pentru eventualele deficiențe rezultate în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMÂNIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.kraftpaints.com/ro | www.druckfarbengroup.com



Număr de telefon

+40 214 057100 Luni-Vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com