

Powderfine Ready-Mix & Fill



RAZREĐIVANJE
0%



POTROŠNJA
1 kg/m² po
sloju debljine
0,5 mm



NANOŠENJE
gleterica ili pištolj
za prskanje pod
visokim pritiskom



DRYING
2 - 4 sata

Spremna za upotrebu, ultra-
finozrnasta, akrilna masa za
gletovanje i završnu obradu

» Spremna za upotrebu

Spremna za upotrebu, pastozna, akrilna ultra-finozrnasta masa za gletovanje i završnu obradu. Idealna je za izravnavanje velikih unutrašnjih površina. Pogodna je za zidove od cigle, gips-kartona i malter ili betonske plafone, nanosi se veoma lako, pruža odličnu pokrivenost i glatku, ravnomernu završnu obradu. Lako se brusi, pri čemu se stvara minimalna količina prašine. Lako se brusi, pri čemu se stvara minimalna količina prašine.

» Jednostavno nanošenje i brušenje

» Svojstva punjenja

TEHNIČKI PODACI

Gustina prema ISO 2811 na 25 °C	1.71 g/mL(±0.04)
Sadržaj čvrstih materija prema ISO 3251-03	71% (±3)
Viskoznost (pri 7/50 o/min) na 25 °C prema ISO 2555	32.000 m.Pas (±7000)
Tabela konzistencije i tečenja Haegermann EN 101	15.5 cm (±1)
pH	8.7 (±0.5)
Potrošnja	1kg/m ² /0.5mm

Powderfine Ready-Mix & Fill

Spremna za upotrebu, ultra-finozrnasta, akrilna masa za gletovanje i završnu obradu

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se omogućilo dobro prijanjanje, površina mora biti glatka, suva, čista i bez prašine, masnoće, ostataka, mehurića boje ili laka itd.

» **Na površinama kojima je potrebna popravka:** koristite odgovarajući KRAFT materijal za popravku.

UPUTSTVO ZA NANOŠENJE

- » Pogodan alat za nanošenje: gleterica/nož za pištolj za prskanje pod visokim pritiskom
- » Nanesite dva sloja KRAFT POWDERFINE READY-MIX & FILL. Preporučuje se nanošenje dva sloja debljine od 0,5 do 2 mm.
- » Vreme sušenja površine: 2-4 sata na 25 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 50% (vreme sušenja je duže u vlažnim/hladnim uslovima)
- » Minimalno vreme za nanošenje sledećeg sloja: 4-5 sati
- » Vreme brušenja: Posle 3-4 sata brusnim papirom br. 200
- » Pre završnog sloja nanesite akrilni osnovni premaz KRAFT HAFT ili KRAFT ECO DUR AQUA
- » Izbegavajte nanošenje na temperaturama nižim od 5 °C ili višim od 35 °C i relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 60%.

UPUTSTVO NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvorite kantu kako bi proizvod ostao u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati pre i nakon otvaranja na hladnom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti, mraza i vlage.
- » Odmah očistite alat toplom vodom i deterdžentom.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u kanisterima od 5 kg i 18 kg.

INFORMACIJE O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pročitajte etiketu pre upotrebe.

Za dodatne informacije pogledajte Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

+30 210 7793 777

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati pre i posle otvaranja na temperaturi između 5 °C i 35 °C i vlažnosti vazduha ne većoj od 60%, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čvrsto zatvoriti posude kada se ne koriste.

 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
25 DoP No 04.05 Powderfine Ready Mix & Fill EN 13963:2014 Vrsta 3A - Spajanje gipsanih ploča	
Reakcija na vatru	A2-s1,d0
Čvrstoća na savijanje - F	> 51N
Opasne supstance	Pogledajte Bezbednosni list

CERTIFICIRANI SUSTAVI

ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

11/25 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVE PRETHODNE VERZIJE KOJE SE ODNOSI NA OVAJ PROIZVOD

2/2

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: : Gornji tehnički podaci, informacije, preporuke i uputstva zasnivaju se na naučnom i tehničkom znanju, laboratorijskim ispitivanjima i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, navedene informacije se smatraju indikativnim i uvek ih treba proveriti u zavisnosti od određene primene. Shodno tome, pogodnost svakog proizvoda za određenu primenu mora se proceniti nakon čitanja ažuriranog Tehničkog lista i veb-stranice www.kraftpaints.com, kao i stupanjem u kontakt sa tehničkom podrškom u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/ podnosilac zahteva isključivo odgovoran za eventualne neželjene posledice nakon upotrebe proizvoda.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ASPROPYRGOS 19 300, ATTICA - GREECE | TEL.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com



Besplatan poziv

800 111 7700 ponedjeljak-petak, 8.00-16.00
 e-mail: paints.orders@druckfarben.gr