

Powderfine Ready-Mix



DILUARE
0-7%



ACOPERIRE
1 kg/m² per strat
de 0,5 mm grosime



APPLICATION
spatulă sau pistol
airless sau trafalet



DRYING
2 - 4 ore

Glet de finisare alb, gata
de utilizare, cu granulație
ultrafină, acrilic, pe bază de apă

» Gata de utilizare

Glet acrilic ultrafin gata preparat, sub formă de pastă, pentru finisaje. Ideal pentru netezirea suprafețelor interioare mari. Este potrivit pentru zidărie, gips-carton și tavane din ipsos sau beton și se aplică foarte ușor, oferind o acoperire excelentă și un finisaj neted și uniform. Se șlefuește ușor, fără să producă mult praf. Material re folosibil, poate fi revopsit cu vopsele emulsii sau cu emailuri.

» Aplicare și șlefuire ușoară

» Finisaj neted

DATA TEHNICE

Densitate ISO 2811 @25°C	1.70 g/mL(±0.04)*
Conținut de substanțe nevolatile w/w ISO 3251-03	71.5% (±3)
Vâscozitate (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	70.000 m.Pas (±7000)
Consistență (masă de răspandire Haegermann) - EN 1015	14cm (±1) @ 25°C
pH	8.8 (±0.5)
Randament de acoperire	1kg/m ² /0.5mm

Powderfine Ready-Mix

Glet de finisare alb, gata
de utilizare, cu granulație ultrafină,
acrilic, pe bază de apă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- » Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie netedă, uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, reziduuri, vezicule de vopsea sau lac etc.
- » Orice fisuri capilare existente la suprafață trebuie reparate înainte de aplicare.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații:** utilizați produse Kraft corespunzătoare pentru reparații.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Unelte de aplicare adecvate: spatulă/cuțit sau pistol de pulverizare airless
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT POWDERFINE READY-MIX. Se recomandă ca grosimea fiecărui strat să fie de 0,5 – 2 mm.
- » Când se aplică cu trafaletul, diluați 5-7% cu apă de la robinet. Ulterior, neteziți cu o spatulă.
- » Timp de uscare superficială: 2 – 4 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50% (uscarea durează mai mult în condiții de umiditate mare/temperatură scăzută)
- » Timp minim de așteptare până la reaplicare: 4 – 5 ore
- » Timp de așteptare până la șlefuire: 3 – 4 ore, cu șmirghel Nr. 200
- » Înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, aplicați grund acrilic KRAFT HAFT sau KRAFT ECO DUR AQUA
- » Evitați aplicarea la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C și la o umiditate relativă mai mare de 60%.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Închideți bine recipientul după utilizare, pentru a se menține restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros și ferit de lumina soarelui, de îngheț și umezeală.
- » Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă caldă și detergent.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în recipiente de 5 kg și de 18 kg.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție și respectați toate precauțiile și avertismentele de pe eticheta produsului. Pentru mai multe informații, consultați Fișa cu date de securitate a acestui produs.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul, înainte și după utilizare, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
23 DoP No 04.04 Powderfine Ready-Mix EN 13963 Type 3A - ImbinareaAplacilorAdeAgips-carton	
Reacția la foc - R2F	A2-s1,d0
Rezistență la încovoiere - F	> 43N
Substanțe periculoase - DS	AAseAvedeaAFDS

