

Powderfine Ready-Mix



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
1Kg/m² po sloju
debljine 0,5mm



ALAT ZA PRIMENU
gleterica ili
bezvazdušni
pištolj za
prskanje



SUSENJE
2-4 sata

Akrilna glet masa za izravnavanje
unutrašnjih površina, spremna za upotrebu

» Spremno za upotrebu

» Lako nanošenje i brušenje

» Fina završna obrada

Pastozna akrilna ultra-fina završna glet masa, spremna za upotrebu. Idealna za zaglađivanje velikih unutrašnjih površina. Pogodna je za zidane, gipsane i malterisane površine ili betonske plafone i nanosi se veoma lako, pružajući odličnu pokrivnost i glatku ravnomernu završnu obradu. Lako se brusi bez mnogo prašine. Materijal za višekratnu upotrebu, koji može da se preboji emulzionim bojama ili emajl bojama.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @25°C	1,70 g/ml(±0,04)*
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	71,5% (±3)
Viskoznost (sp.7/50rpm)pri 25°C ISO 2555	70.000 m.Pas (±7000)
Konzistencija pomoću potresnog stola Haegemann EN 1015	14cm (±1) pri 25°C
pH	8,8 (±0,5)
Pokrivnost	1kg/m ² /0,5mm

Powderfine Ready-Mix

Akrilna glet masa za izravnavanje unutrašnjih površina, spremna za upotrebu

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti glatka, suva, čista i bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje ili laka i dr.

Sve postojeće površinske kapilarne pukotine moraju se popraviti pre nanošenja.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- » Alat za nanošenje: gleterica/špatula ili bezvazdušni pištolj za prskanje
- » Naneti 2 sloja KRAFT POWDERFINE READY-MIX. Preporučuje se nanošenje u debljini 0,5 – 2 mm, u dva sloja.
- » Vreme sušenja površine: 2 – 4 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim / hladnim uslovima)
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 4 – 5 sati
- » Vreme brušenja: nakon 3 – 4 sata, brusnim papirom br. 200
- » Pre završnog premaza naneti akrilni osnovni premaz KRAFT HAFT ili KRAFT ECO DUR AQUA
- » Izbegavati nanošenje na temperaturama ispod 5°C ili većim od 35°C i relativnoj vlažnosti većoj od 60%.

UPUTSVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati pre i nakon otvaranja na hladnom mestu, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti, mrazu i vlazi.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i deterdžentom.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u posudama od 5 kg i 18 kg.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pročitati uputstva na ambalaži.
Za dodatne informacije pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati pre i nakon otvaranja na temperaturama između 5°C i 35°C, izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

 1871.	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
23 DoP br. 04.04 Powderfine Ready-Mix EN 13963 Tip 3A - Spajanje gipsanih ploča	
Reakcija na požar - R2F	A2 - s1, d0
Čvrstoća savijanja - F	>43N
Opasne materije - DS	Pogledati SDS