

Profi™ Cement Paint



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
10 - 12m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Akrilna boja za beton
za spoljašnju upotrebu

»Visoka pokrivnost

Akrilna boja za beton na vodenoj bazi za spoljašnju upotrebu, otporna na vremenske uslove (sunce, kiša) i zagađen vazduh, sa odličnom izdržljivošću. Pruža dobru pokrivnost, sa belim i sivim nijansama koje imaju dugotrajnost. Obezbeđuje paropropusnost ka površini sprečavajući prodiranje vlage. Lako se nanosi, uz ravnomerno nivelisanje i brzo sušenje. Idealna je za često bojenje i osvežavanje boje. Takođe, omogućava snažno prijanjanje na većinu površina, kao što su malter, beton, gipsane ploče itd.

A/c (WB) Premazi za spoljašnje zidove.

- Granična vrednost EU: 40g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 39g/L.

» Paropropusnost

»Idealna za betonske površine

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,45 - 1,55g/mL *
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	59% (±3) *
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU
pH	8,6 - 9,6
Indeks beline ASTM E 313-98	86,5 (±1,5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,5 (±0,5) **
Pokrivnost po sloju	10 - 12 m ² /L ***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 μm(±5)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje.

** Samo za belu.

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Profi™ Cement Paint

Akrilna boja za beton
za spoljašnju upotrebu

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavajte stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj prajmera na vodenoj bazi vode, poput KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

Nove površine od maltera ili betona ostaviti da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» U slučaju najavljenih kiša, izbegavati nanošenje boje narednih 7 dana.

» Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 5-10% sa vodom i dobro promešati.

» Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.

» Za postizanje idealnog rezultata naneti dva sloja KRAFT PROFİ CEMENT PAINT.

» Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-5 sati.

» Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.

» Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat nakon upotrebe toplom vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se proizvod sačuvao u dobrom stanju za buduću upotrebu.

» Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i sivoj boji u pakovanjima od 0,750 L, 3 L i 9 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.