

Profi™ Exterior



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
10 - 12m²/L



ALAT
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Akrilna boja
za spoljašnju upotrebu

»Visoka belina i pokrивnost

Akrilna boja za spoljašnju upotrebu, otporna na vremenske uslove (sunce, kiša) i na zagađen vazduh, sa odličnom izdržljivošću. Pruža dobru pokrивnost, visoku belinu i dugotrajnost nijansi. Obezbeđuje paropropusnost površine sprečavajući prodiranje vlage. Lako se nanosi, uz ravnomerno nivelisanje i brzo sušenje. Idealna je za često farbanje i osvežavanje boje. Takođe omogućava snažno prijanjanje na većinu površina, kao što su malter, beton, gipsane ploče itd.

A/c (WB) Premazi za spoljašnje zidove.

- Granična vrednost EU: 40g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 39g/L.

» Paropropusnost

»Jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,31-1,55 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	61% (±3) *
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<9 GU
pH	8,6 – 9,6
Indeks beline ASTM E 313-98	86,5 (±1,5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,5 (±0,5) **
Pokrивnost po sloju	10 - 12 m ² /L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 μm(±5)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje..

** Samo za belu.

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Profi™ Exterior

Akrilna boja
za spoljašnju upotrebu

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se obezbedilo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza, poput KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

Nove površine od maltera ili betona ostavite da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju najavljene kiše, izbegavati nanošenje narednih 7 dana.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti boju 5-10% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » KRAFT PROFI EXTERIOR Bela se može tonirati sa KRAFT MASTER BASICS bojama u bezbroj svetlih nijansi.
- » Naneti dva sloja KRAFT PROFI EXTERIOR za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-6 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.

- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
- » Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 0,750L, 3L i 9L i u bazama za toniranje P i D u pakovanjima od 1L, 3L i 9L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.