

Profi™ Interior



RAZREĐIVANJE
8-12%



POKRIVNOST
12 - 14m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Ekološka
emulziona boja

»Visoka pokrивnost

»Glatka mat završnica

»Jednostavna primena

Ekološka emulziona boja za unutrašnje zidove. Jednostavna za primenu i povoljna po životnu sredinu, jer je sertifikovana od strane Helenskog saveta za EU Ecolabel, te ispunjava sve kriterijume za ekološku oznaku EU Ecolabel. Nanosi se lako i ravnomerno i idealna je za često bojenje i osvežavanje površine. Ne sadrži štetne hemikalije i gotovo je bez mirisa, čineći je idealnom za enterijere u domaćanstvima. Zbog izuzetno niskog sjaja, efikasno pokriva nesavršenosti površine stvarajući ravnomernu mat završnicu, visoke beline i nijansama duge trajnosti.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°).

- VOC granična vrednost: 30g/L
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 9,9 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.39-1.59 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	62%(±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	80KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<4 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	< 12 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	88.0 (±1.5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0.5 (±0.5) **
Pokrivnost po sloju	12-14m ² /L ***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70µm (±10)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje

** Samo za belu

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Profi™ Interior

Ekološka
emulziona boja

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi, poput KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

» **Na površinama sa mrljama:** Prvo koristiti kao osnovni premaz KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 8-12% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti ambalažne posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Naneti 2 sloja KRAFT PROFI INTERIOR za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 3-5 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Prilikom izbora tamne nijansa niske pokrivenosti ili nijanse sa odgovarajućom oznakom iz ton karte KRAFT INSPIRED COLLECTION, preporučuje se prethodno nanošenje KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Sačuvati neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- » Ponovna upotreba boje može efikasno smanjiti uticaj na životnu sredinu.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 750ml, 3L, 9L i 15L, kao i u bazama za toniranje P, D u pakovanju od 1L, 3L i 9L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koristi proizvod.