

Profi™ Τσιμεντόχρωμα



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10 - 12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα
για εξωτερική χρήση

» Υψηλή καλυπτικότητα

» Διαπνοή

» Ιδανικό για τσιμεντοειδείς επιφάνειες

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση με αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή) και στην ατμοσφαιρική ρύπανση με ικανοποιητική διάρκεια ζωής. Καλύπτει αποτελεσματικά, προσφέροντας λευκό και γκρι που αντέχουν στο χρόνο. Παρέχει στην επιφάνεια την ικανότητα «αναπνοής» η οποία προλαμβάνει την εμφάνιση της υγρασίας. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και είναι ιδανικό για συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις συνήθεις δομικές επιφάνειες όπως σοβάς, ταιμέντο, γυψοσανίδα κλπ.

A/γ (Y) Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.45 - 1.55g/mL *
Στερέα κατά βάρος ISO 3251-03	59% (±3) *
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Στιλννότητα 60° ISO 2813	<3.0 GU
pH	8.6 - 9.6
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	86.5 (±1.5) **
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.5 (±0.5) **
Απόδοση ανά στρώση	10 - 12 m ² /L***
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70 μm(±5)

* Ανάλογα την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Profi™ Τιμεντόχρωμα

Ακρυλικό τιμεντόχρωμα
για εξωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT.

» **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τιμεντό να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 7 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 5-10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό και πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT PROFİ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-5 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό, γκρι & κεραμιδί σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 9L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

