

Putty™



Diluare
0%



Acoperire
2 - 3 m²/kg



Aplicare
șpaclu / mistrie



Uscare
3 - 4 ore

Chit elastomeric, pe bază de apă,
cu microsferă

» **Excepțional de flexibil**

» **Nu crapă**

» **Superaderent**

Chit elastomeric, pe bază de apă, pentru repararea și hidroizolarea zidurilor și teraselor interioare și exterioare. Poate fi aplicat pe beton, cărămidă, ciment, lemn, tencuieli și gips-carton, și este potrivit pentru umplerea fisurilor și rosturilor. Conține microsferă speciale care asigură umplerea ușoară a fisurilor și golurilor, contracție minimă după uscare și aplicare și șlefuire facile. Prezintă o aderență excelentă la diverse materiale și o rezistență excepțională la umiditate, îngheț, alcali și la solicitări mecanice mari.

Grunduri A/g (W/B).

- Valoare limită COV: 30g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 29 g/L

DATE TEHNICE

Densitate ISO 2811 @25°C	1,21 g/mL (±0,05)
Vâscozitate ISO 2555 @25°C	80.000m.Pas (±10.000) (sp.7/30rpm)
pH	8,9 - 9,9
Randament de acoperire per strat	2 - 3 m ² /kg*

*În funcție de rugozitatea substratului.

Putty™

Chit elastomeric, pe bază de apă,
cu microsferă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI ȘI APLICARE

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi chituită trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsea exfoliată etc.

» Pe substraturi noi și/sau poroase: Amorsați cu KRAFT ECO DUR AQUA diluat cu 80% apă.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Nu este necesară diluarea.
- » Se amestecă bine, înainte și în timpul aplicării.
- » Aplicați cu un șpaclu pentru chit, cu o mistrie sau cu un nivelator, pentru a umple crăpăturile și adânciturile de până la 1 cm. Pentru fisuri mai mari, folosiți un material de etanșare KRAFT adecvat.
- » După uscarea completă, chitul poate fi șlefuit cu un șmirghel adecvat.
- » După uscarea completă, poate fi acoperit cu orice vopsea emulsie sau vopsea email KRAFT, pe bază de apă, pregătită corespunzător.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.
- » Uscare superficială (la atingere): 3-4 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare crește în condiții de umiditate ridicată și de temperaturi scăzute.
- » Evitați inhalarea prafului, folosind un echipament de protecție respiratorie adecvat, în timpul operației de șlefuire.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați imediat uneltele folosite și resturile de produs, cu apă și săpun sau detergent.
- » Închideți bine recipientul utilizat, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare.
- » Păstrați recipientul cu chit, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de 0,5Kg, 1Kg, 4Kg și 15Kg.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialului.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul, înainte și după utilizare, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

