

Putty



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
2-3 m²/kg



ALAT ZA PRIMENU
špaltla ili gleterica



SUSENJE
3 - 4 sata

Elastotermni kit sa mikrosferama,
na vodenoj bazi

» Izuzetno fleksibilan

Elastotermni kit na vodenoj bazi za reparaciju i hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova i terasa. Može se nanositi na beton, ciglu, drvo, maltere i gipsane ploče i pogodan je za popunjavanje pukotina i spojeva. Sadrži posebne mikrosfere koje obezbeđuju jednostavnu ispunu, minimalno skupljanje nakon sušenja, jednostavno nanošenje i lako brušenje. Odlikuje se odličnim prijanjanjem na različite materijale i izuzetnom otpornošću na vlagu, mraz, alkalije i mehanička naprezanja.

A/g (W/B) Osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

» Bez pucanja

» Snažna prionljivost

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @25°C	1,21 g/ml (±0,05)
Viskoznost ISO 2555 @25°C	80.000m.Pas (±10.000) (sp.7/30rpm)
pH	8,9 - 9,9
Pokrivnost po sloju	2 - 3 m ² /kg*

* U zavisnosti od hrapavosti podloge .

Putty

Elasmoterni kit sa mikrosferama,
na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje itd.

» **Na novim i/ili poroznim podlogama:** Premazati osnovnim premazom KRAFT ECO DUR AQUA razređenim sa 80% vode.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Nije potrebno razređivanje.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Naneti špahtlom ili gletericom za ispunu pukotina i udubljenja do 1cm. Za veće pukotine koristiti odgovarajuću KRAFT zaptivnu masu.
- » Nakon potpunog sušenja površina se može brusiti odgovarajućim brusnim papirom.
- » Nakon potpunog sušenja može se premazati bilo kojom KRAFT emulzionom bojom na vodenoj bazi ili emajl bojom, nakon pravilne pripreme površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Suvo na dodir: 3-4 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja se produžava pri visokoj vlažnosti i niskim temperaturama.
- » Izbegavati udisanje prašine korišćenjem odgovarajuće respiratorne zaštitne opreme tokom brušenja.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat kao i ostatke proizvoda vodom i sapunom ili deterdžentom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
- » Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u pakovanjima od 0,5 kg, 1 kg, 4 kg i 15 kg.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.