

# Pool Care

Vopsea monocomponentă  
pentru piscine



**Diluare**  
5 - 10% cu  
NITRO 1100



**Acoperire**  
8 - 10 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
pensulă, trafalet  
sau pistol airless



**Uscare**  
1 - 2 ore

- » Ușor de aplicat
- » Rezistentă la radiații UV și la cretare

O formulă specială de vopsea monocomponentă, potrivită pentru aplicarea directă în interiorul piscinelor și fântânilor din beton sau mortar de ciment. Se aplică ușor și se usucă rapid. Este ultraperformantă, creând o peliculă dură, dar, în același timp, elastică, și se comportă excelent sub acțiunea radiațiilor UV. Această vopsea este, de asemenea, rezistentă la presiunea permanentă exercitată de apă și la mușcăturile și ciupercile care cresc pe betonul piscinei. În plus, vopseaua se comportă foarte bine la contactul cu clorul și cu soluțiile chimice folosite la întreținerea piscinelor.

#### Acoperitori unicomponenți cu funcție specială A/i (SB).

- Valoare limită COV: 500g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 499 g/L

- » Rezistentă la apă și la substanțe chimice
- » Superaderentă la beton

#### DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,47 g/mL (±0,04)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	100 KU (±10)
Grad de luciuri 60° - ISO 2813	< 21 GU
Randament de acoperire per strat	8-10 m <sup>2</sup> /L*
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	100 μm (±10)

\* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței.

# Pool Care

## Vopsea monocomponentă pentru piscine

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie perfect uscată (limită de umiditate <4%), curată și fără urme de praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsea scorjită etc.

- » În piscinele nou construite din beton sau mortar de ciment, curățați suprafața cu soluție de acid clorhidric, diluată 10% v/v, apoi spălați-o cu apă cu săpun și lăsați-o să se usuce complet.
- » Nu vopsiți piscina mai devreme de 28 de zile de la data punerii în operă.
- » Pe suprafețele prevopsite, îndepărtați vopselele vechi, folosind solvenți sau mijloace mecanice, pentru a asigura o aderență perfectă a vopselei POOL CARE la suprafața suport.
- » Folosiți KRAFT STRONG REPAIR 84, pentru umplerea golurilor, fisurilor și repararea zonelor deteriorate de pe suprafața care urmează a fi vopsită.
- » Pentru protecție împotriva tensiunilor negative, aplicați transversal 2 straturi de KRAFT HYDROGUARD FLEX. Ranforșați marginile cu plasă de armare anti-alkali KRAFT HYDROGUARD NET.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Amestecați foarte bine produsul, înainte și în timpul aplicării, folosind un agitator cu turație mică, până la omogenizare.
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT POOL CARE, pentru ca finisajul să fie impecabil. Mențineți grosimea peliculei de vopsea sub 120 mm, pentru a preveni formarea de vezicule sau bule de vopsea sau ciobirea prematură a vopselei.
- » Puteți aplica vopseaua cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol pulverizator airless.
- » Diluare:
  - Primul strat: diluție de 5-10% cu KRAFT NITRO SOLVENT 1100
  - Al 2-lea sau al 3-lea strat: diluție de 0-5% cu KRAFT NITRO SOLVENT 1100
- » Timp de uscare superficială: 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50% (timpul de uscare crește în condiții umiditate crescută/temperatură scăzută).
- » Timpul minim de așteptare până la reaplicare: 24 de ore.
- » Timpul de întărire completă: 7 zile.

- » Utilizarea piscinei sau executarea de lucrări în piscina proaspăt vopsită (de exemplu, umplerea cu apă) sunt permise numai după întărirea completă a vopselei. La piscinele interioare, întărirea durează mai mult, din cauza evaporării mai dificile a solvenților din compoziția vopselei.
- » A nu se aplica la temperaturi (temperatura suportului și temperatura atmosferică) de sub 10°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.
- » Se recomandă evitarea aplicării produsului sub acțiunea directă a razelor solare.
- » În caz de ploaie iminentă, nu aplicați vopseaua în următoarele 4-6 ore.
- » În caz de supraclorinare a apei, este posibil ca fenomenul de decolorare să se accelereze.

### INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

- » Curățați uneltele folosite la vopsit și resturile de produs cu KRAFT NITRO SOLVENT 1100.
- » În cazul în care temperatura suprafeței pe care urmează să o vopsiți depășește 55°C, materialul tinde să se înmoaie. Protejați-l, aplicând pe marginile direct expuse la soare, de jur împrejurul piscinei, un lac transparent poliuretanic bicomponent pe bază de solvent.

### AMBALARE

Produsul este disponibil în culorile albastru și alb, ambalat în recipiente de 3L și 10L

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

**+021/318 36 06 int. 104**

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

**IMPORTANT:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

### DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)