

# Relief



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
0%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
2 - 3m<sup>2</sup>/Kg



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο,  
ρολό relief



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
1 - 2 ώρες

## Ανάγλυφο επίχρισμα

» **Δουλεύεται εύκολα**

» **Εξαιρετικό ανάγλυφο φινίρισμα**

» **Καλύπτει αποτελεσματικά**

Λευκό ανάγλυφο επίχρισμα υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, μπετόν, τούβλα, ξύλα, νοβοπάν, ελενίτ, αμιαντοσιμέντα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή, στον παγετό και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν κάνει ματίσεις.

### Α/γ (Υ) Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.54 g/mL (±0,04)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	130 KU (±10)
pH	8.8 - 9.5
Απόδοση ανά στρώση	2- 3 m <sup>2</sup> /Kg
Πάχος ξηρού υμένα	200μm (±20)

# Relief

## Ανάγλυφο επίχρισμα

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Χονδροστοκάρισμα:** KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA.

» **Σε νέες επιφάνειες:**

- **Εξωτερικά:** 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF. Για καλύτερη προστασία συνιστάται 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή, μια τελική στρώση με KRAFT 4 SEASONS ή KRAFT 4 SEASONS ELASTIC.
- **Εσωτερικά:** 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή είτε με KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF. Πρώτο χέρι αραίωσης 20%.

» **Σε επιφάνειες με παλαιά υγρασία, μούχλα, μύκητες, πρασινίλες:** Αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, KRAFT MOLD BLOCKER καθαρισμός με αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF.

» **Σε επιφάνειες με λεκέδες, κήνη, παλαιά υγρασία:** 1 στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και μετά από 24 ώρες 2 στρώσεις KRAFT RELIEF.

» **Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκάρισμα:** Βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό Relief (αφρώδες).
- » Αραίωση: Δεν απαιτείται αραίωση.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό, σε συσκευασίες των 5Kg και 15Kg. Χρωματίζεται με τα KRAFT Master Basics.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

